

RAGFA

FARBENHANDELS GMBH

A-9020 Klagenfurt

Primoschgasse 1

Tel. 0043(0)463/33288-0

Fax 0043(0)463/33288-26

www.ragfa.com

sales@ragfa.com

office@ragfa.com



Industry

I VALORI DELLA MARCA E LA PROPOSTA AL MERCATO
BRAND VALUE AND MARKET PROPOSITION





Lechler progetta, dal 1858, soluzioni tecniche ai bisogni dei propri Clienti nel mercato dei prodotti vernicianti, con passione ed impegno di risorse personali e strumentali.

Oltre 500 persone lavorano nella sede centrale italiana di Como, nei due siti produttivi di Como e Perugia e nelle quattro filiali europee di Manchester, Grenoble, Barcellona e Kassel.

Lechler privilegia in ogni circostanza gli standard qualitativi ed il costante aggiornamento tecnologico dei prodotti e adotta, per tutte le attività di progettazione, produzione e commercializzazione, sistemi di qualità internazionali certificati UNI EN ISO 9001:2000.

Lechler propone una gamma ampia ed affermata di prodotti e servizi specialistici per i settori Industry, Refinish, Decorative e Yachting identificati dalle quattro brand del gruppo.

Lechler has been providing its Customers with technical solutions to their needs since 1858 in the coating sector, always with total enthusiasm and with the full commitment of all its resources.

Over 500 people work at the Italian Headquarter, at the two production sites in Como and Perugia, and in the other four european centres in Manchester, Grenoble, Barcelona and Kassel.

Attaches a great importance to quality standard and to product technological updating. UNI EN ISO 9001:2000 International Quality Certification is adopted in all planning, manufacturing and trading activities.

Lechler offers a wide and well-known range of specialistic products and services for Industry, Refinish, Decorative and Yachting which are identified by the four brands of the group.




CHREON



RAGFA
Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 - 26 oder 99
office@ragfa.com





Wherever paint matters!

Lechler for industry è la proposta per le imprese industriali che, attraverso la verniciatura dei propri manufatti, vogliono aggiungere un valore competitivo al proprio prodotto sul mercato, sia nel campo estetico sia nelle performance di resistenza e durata, mediante una ricerca continua di nuove soluzioni.

Lechler for industry is the business addressed to industrial companies, which would like to add a competitive value to their market, both in aesthetic and in resistance and lasting support with a continuous research of new solutions for their manufactured paint products.




Lechler for industry si basa su una organizzazione integrata ed innovativa di Protagonisti specialistici uniti in un network flessibile che si conforma e si caratterizza a seconda delle esigenze specifiche della singola utenza.

All'assistenza commerciale capillare, si affiancano servizi specialistici per la consulenza di prodotto, la formazione e la logistica.

Lechler for industry is based on an integrated and innovative organization with a flexible network of specialised Protagonists. This network is able to transform and meet all the specific single users demands.

Some specialised services for product, training and logistics together with capillary trading assistance are available.



Direttamente nel cuore tecnologico! Straight to the technological core!

La gamma dei cicli di verniciatura disponibili è estremamente ampia: oltre 700 soluzioni diversificate, testate e referenziate nei più diversi contesti industriali, al fine di rispondere alle diverse situazioni operative dell'applicatore, dai complessi impianti robotizzati di verniciatura alle strutture più semplici in ambienti non condizionati.

Le performance ricercate possono combinare effetto estetico, durabilità della verniciatura, economicità del ciclo di lavorazione, impatto ambientale e sicurezza dell'operatore, basandosi sulle più recenti tecnologie che la R&S Lechler ha sperimentato anche nei settori d'applicazione Refinish e Decorative, con importanti ricadute trasversali sui formulati specifici del settore industriale.

Tutta la ricerca dei **nuovi effetti doppio strato metallescenti, i touch effects, i trends** dell'industrial e architectural design, le capacità di **ridotto impatto ambientale** basate sulle tecnologie **High Solid (Alto solido) e Waterbased (a base acquosa)**, sono incorporati nel prodotto verniciante per l'industria, con particolare attenzione alle necessità di competitività del manufatto industriale.

There is a very wide range of available painting cycles: more than 700 diversified solution, which have been tested in different industrial context and which have been conceived in the aim of complying with the product applicators demands. From complex robot painting plants to simple realities.

All the performances have been studied to combine aesthetic result, paint lasting, cheapest working cycle, environmental and safety legislations. Lechler Research & Development laboratories have studied and experimented also in the Refinish and Decorative fields: these performances are the result of the most recent painting technologies. The offered product is the result of a particular focus on competitiveness and include: new double coat metallic effects, touch effects, the most modern designers trends which have been studied in cooperation with designers, low impact on environment with High Solid and Water Based proposals.

Color that's Lechler!

La gamma colore già disponibile è vastissima e conta su: **oltre 7000 colorazioni standard** (RAL, NCS, British Standard, AFNOR, Federal St, standard Societari) ed una selezione di **oltre 500 colori ad effetto** caratterizzati dai nostri specialisti anche in collaborazione con studi di design industriale.

La selezione tra gli standard consente l'immediata fornitura dei prodotti costituenti il ciclo prescelto.



Un processo di scelta più sofisticato rientra negli specifici **programmi di consulenza del colore** e si avvia nell'ambito di un **programma di sviluppo collaborativo** che consente l'accesso diretto alle risorse di product e colour management dell'azienda.

The wide colour range available now includes more than 7000 International Standard Colours (RAL, NCS, British Standard, Company Specific colours) and a selection of more than 500 colours with effects with formulation made by our R&D Laboratories in cooperation with industrial design studios.

A sophisticated process of choice is included in specific colour consultancy programmes inside a co-operational development programme and allow a direct access to the Company's product and colour management.

L'assistenza al prodotto a 3 livelli! *The 3 dimensions of the product support!*

I servizi di assistenza si sviluppano a 3 livelli:

On field: avvengono mediante l'intervento di **personale tecnico-commerciale che opera in area locale** e che, per specifiche problematiche che dovessero insorgere, aiuta l'end user nel processo di messa a punto ed adozione del ciclo di verniciatura.

Call-center: raccolgono le richieste del cliente e le processano nell'ambito dei servizi tecnici interni, dando luogo a consulti a distanza o all'avvio di programmi di consulenza prodotto specifici.

Programmi di consulenza prodotto: accedono alle risorse specialistiche di product management e laboratorio che danno luogo a prove, emissione di specifiche prescrizioni tecniche, messa a punto di prodotti e tinte, definizione di cicli tailor made; attività che possono richiedere l'intervento locale dei tecnici di laboratorio.

There are different kind of assistance services:

On field: through technical and trading staff interventions in local areas or in cooperation with the end user for the preparation and utilisation of the correct painting cycle.

Call Center: they collect the Customers demands and they transfer them inside internal services, with specific consultant programmes.

Product consultant services: through specific Product Management and R&D Laboratories researches they obtain specific technical prescriptions and prepare Tailor Made products, colours and cycles.



**sicurezza dei cicli
efficienza
affidabilità
Bassa emissione
LOW V.O.C.**

*safe cycles
efficiency
reliability
LOW V.O.C.
emission*

Lechsys Hydro

**soluzioni di verniciatura all'acqua per l'industria
*water based painting solutions for industry***





Con Lechsys Hydro crescono nuove opportunità di business

Lechsys Hydro è il primo sistema polivalente industriale capace di unire qualità, efficienza produttiva e risultato estetico con il **rispetto per l'ambiente e la salvaguardia degli operatori di settore.**

Lechsys hydro soddisfa da subito le esigenze del mercato industriale fortemente orientato, dalle incombenti normative europee, verso la richiesta di prodotti a basso impatto ambientale **creando nuove opportunità di business.**

**first
in hydro
technology**



Lechsys Hydro è l'innovativo sistema tintometrico industriale all'acqua di Lechler dal quale si possono realizzare primer, fondi e finiture 1k e 2k in migliaia di colori ed effetti.



Wherever paint matters!



ISOFAN HS

Soluzioni di verniciatura
con cicli alto solido
per il veicolato Industriale

*Coatings solutions
and high solid cycles
for Commercial vehicles*



ISOFAN HS

sistema versatile per il Veicolato Industriale
versatile system for Commercial Vehicles



General industry

Serramenti per esterno Outdoor fastenings



SERRAMENTI E INFISSI	FASTENINGS & FRAMES
ACCIAIO	STEEL
ZINC EG	ZINC EG
ZINC HDG	ZINC HDG
ALLUMINIO	ALUMINIUM
ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL
PVC RIGIDO	RIGID PVC
LEGNO	WOOD
CANCELLATE E RECINZIONI	GATES & FENCES
ACCIAIO	STEEL
ZINC EG	ZINC EG
ZINC HDG	ZINC HDG
ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL
LEGNO	WOOD

Macchine Industriali Industrial Machines



MACCHINE UTENSILI	MACHINES TOOLS
ACCIAIO	STEEL
ZINC EG	ZINC EG
ZINC HDG	ZINC HDG
ALLUMINIO	ALUMINIUM
ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL
GHISA	CAST IRON
MACCHINE ALIMENTARI	FOOD MACHINES
ACCIAIO	STEEL
ZINC EG	ZINC EG
ZINC HDG	ZINC HDG
ALLUMINIO	ALUMINIUM
ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL
GHISA	CAST IRON
CARRELLI ELEVATORI	LIFT TRUCKS
ACCIAIO	STEEL
GRU	CRANES
ACCIAIO	STEEL

Carpenteria e Anticorrosione Framing and Anticorrosion



STRUTTURE	STRUCTURES
ACCIAIO	STEEL
ZINC EG	ZINC EG
ZINC HDG	ZINC HDG
ALLUMINIO	ALUMINIUM
ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL
SERBATOI	TANKS
ACCIAIO	STEEL
ZINC EG	ZINC EG
ZINC HDG	ZINC HDG
ALLUMINIO	ALUMINIUM
ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL

Arredi urbani ed extraurbani Street and extra-urban furniture



PALI E TRALICCI	PILES AND PYLONS
ACCIAIO	STEEL
ZINC EG	ZINC EG
ZINC HDG	ZINC HDG
SEGNALETICA	SYSTEM OF SIGNS
ACCIAIO	STEEL
ZINC EG	ZINC EG
ZINC HDG	ZINC HDG
FRP	FRP
PANCHINE	BENCHES
ACCIAIO	STEEL
ZINC EG	ZINC EG
ZINC HDG	ZINC HDG
LEGNO	WOOD
CESTINI RIFIUTI	LITTERBINS
ACCIAIO	STEEL
ZINC EG	ZINC EG
ZINC HDG	ZINC HDG
PARCO GIOCHI	AMUSEMENT PARKS
ACCIAIO	STEEL
ALLUMINIO	ALUMINIUM
SCHIUME PU	FOAMS PU
FRP	FRP
LEGNO MDF	WOOD/MDF

Oggettistica e Minuterie Gift & fancy goods, nuts & bolts



BOTTONI FIBBIE	BUTTONS AND BUCKLES
ACCIAIO	STEEL
OTTONE	BRASS
RAME	COPPER
ALLUMINIO	ALUMINIUM
ZAMA	ZINC ALLOYS
TACCHI	HEELS
PC/ABS	PC/ABS
MANOPOLE E MANICI	KNOBS AND HANDLES
POLIAMMIDE	POLYAMIDE
BAKELITE	BAKELITE
PACKAGING	PACKAGING
OTTONE	BRASS
RAME	COPPER
ALLUMINIO	ALUMINIUM
ABS	ABS
PC/ABS	PC/ABS
POLISTIROLO	POLYSTYRENE
POLIMETILMETACRILATO	POLYMETHILMETHACRYLATE
POLIAMMIDE	POLYAMIDE
BAKELITE	BAKELITE
OCCIALI	GLASSES
POLIAMMIDE	POLYAMIDE
COSMESI	COSMETICS
POLIPROPILENE	POLYPROPYLENE
TROUSSE COVER	TROUSSE COVER
PC	PC
Stazioni di servizio	Petrol stations
	
INSEGNE PENSILINE	SHELTERS SIGNS
ACCIAIO	STEEL
ZINC EG	ZINC EG
ZINC HDG	ZINC HDG
ALLUMINIO	ALUMINIUM
POLIMETILMETACRILATO	POLYMETHILMETHACRYLATE
CORPO POMPA	PETROL PUMPS
ACCIAIO	STEEL
ZINC EG	ZINC EG
ZINC HDG	ZINC HDG

A.C.E.

APPLIANCES AND
CONSUMER ELECTRONICS

Illuminotecnica Lighting technique



LAMPADINE	LAMPS
ALLUMINIO	ALUMINIUM
ABS	ABS
PC/ABS	PC/ABS
POLISTIROLO	POLYSTYRENE
ACCIAIO	STEEL

SOSTEGNI	SUPPORTS
ACCIAIO	STEEL
ALLUMINIO	ALUMINIUM
ZAMA	ZINC ALLOYS
POLIAMMIDE	POLYAMIDE

PLACCHETTE	PLATES
INTERRUTTORI	& SWITCHES
ZAMA	ZINC ALLOYS
ABS	ABS
PC/ABS	PC/ABS
PC	PC

Elettrodomestici e affini Household appliances and the like



CORNICI E	FRAMES AND
FRONTALI	FRONTAL PARTS
ABS	ABS
POLISTIROLO	POLYSTYRENE
POLIAMMIDE	POLYAMIDEA
ALLUMINIO	ALUMINIUM
ACCIAIO	STEEL

TELEFONIA	TELEPHONY
ABS	ABS
POLIAMMIDE	POLYAMIDE

Macchine per ufficio Office machines



CORNICI PC	FRAME PC
POLISTIROLO	POLYSTYRENE
ABS	ABS

Sporting

Componenti sportivi Sport components



SCI E AFFINI
ABS
PC/ABS
POLIAMMIDE
POLIMETILMETACRILATO
FIBRA CARBONIO

ATTACCHI SNOW BOARD
POLIAMMIDE

INSERTI SCARPONI GIACCHE
ABS
PC/ABS
POLIAMMIDE
POLIPROPILENE
GOMMA
ALLUMINIO
ACCIAIO

CACCIA E PESCA
FIBRA CARBONIO
ALLUMINIO
ACCIAIO

MASCHERE DA SCI E SUB
PVC FLESSIBILE
GOMMA

OCCIALI (FLEX)
PU FLEX

TAVOLE DA NEVE
POLIAMMIDE

SKIS AND THE LIKE
ABS
PC/ABS
POLYAMIDE
POLYMETHILMETHACRYLATE
CARBONIUM FIBRE

SNOWBOARD FASTENING
POLYAMIDE

INSERTS FOR BOOTS AND JACKETS
ABS
PC/ABS
POLYAMIDE
POLYPROPYLENE
RUBBER
ALUMINIUM
STEEL

HUNTING AND FISHING
CARBON FIBRE
ALUMINIUM
STEEL

DIVING AND SKI MASKS
PVC FLEX
RUBBER

FLEX GLASSES
PU FLEX

SNOWBOARD POLYAMIDE

Biciclette Bicycles



BICICLETTE (MANUBRIO, LEVERAGGI, TELAIO)
ACCIAIO
ALLUMINIO
ZINC EG
FIBRA DI CARBONIO
ACCIAIO INOX

BICYCLES (HANDLE BARS, LEVERAGES, CHASSIS)
STEEL
ALUMINIUM
ZINC EG
CARBON FIBER
STAINLESS STEEL

Caschi Helmets



CASCHI
FRP
ABS
PC
PC/ABS

MOSTRINE CASCHI
POLIPROPILENE

HELMETS
FRP
ABS
PC
PC/ABS

HELMET TRIMS
POLYPROPYLENE



Habitat

Arredamento Furniture



PORTE
E INFISSI
ACCIAIO
ZAMA
OTTONE
ALLUMINIO
LAMINATI
MELAMMINICI
SCHIUME PU
FRP

MOBILI E
SCAFFALATURE
METALLICHE
ACCIAIO

MANIGLIE
POMELLI
ACCIAIO
ZAMA
OTTONE

INSERTI
PER
MOBILI
ACCIAIO
ZAMA
OTTONE
ALLUMINIO
LAMINATI
MELAMMINICI
SCHIUME PU
LEGNO MDF

**DOORS
AND FRAMES**
STEEL
ZINC ALLOYS
BRASS
ALUMINIUM
LAMINATED
MELAMINIC
FOAMS PU
FRP

**FURNITURE AND
METALLIC
SHELVES**
STEEL

**HANDLES
KNOBS**
STEEL
ZINC ALLOYS
BRASS

**INSERTS
FOR
FURNITURE**
STEEL
ZINC ALLOYS
BRASS
ALUMINIUM
LAMINATED
MELAMINIC
FOAMS PU
WOOD/MDF

Componenti d'Habitat Habitat Components



ARREDAMENTO
ABS
PC/ABS
ACCIAIO

ELETTRODOMESTICO
ABS
POLIAMMIDE
PC/ABS

ARREDI
DA GIARDINO
POLIPROPILENE

MANOPOLE
E MANICI
BAKELITE

FURNITURE
ABS
PC/ABS
STEEL

**HOUSEHOLD
APPLIANCE**
ABS
POLYAMIDE
PC/ABS

**GARDEN
FURNITURE**
POLYPROPYLENE

**KNOBS AND
HANDLES**
BAKELITE

Industria del vetro e affini Glass industry and the like



LAMPADARI
VETRO

SOPRAMOBILI
VETRO
CERAMICA

CHANDELIER
GLASS

KNICKKNACKS
GLASS
CERAMICS



Motorbykes



BAULE	TRUNK
ABS	ABS
PC/ABS	PC/ABS
POLIPROPILENE	POLYPROPYLENE
CARENATURA	FAIRING
ABS	ABS
PC/ABS	PC/ABS
POLIPROPILENE	POLYPROPYLENE
COMPONENTI VARI	VARIOUS COMPONENTS
ABS	ABS
ALLUMINIO	ALUMINIUM
PC/ABS	PC/ABS
POLIPROPILENE	POLYPROPYLENE
POLIAMMIDE	POLYAMIDE
ACCIAIO	STEEL
CRUSCOTTO	DASHBOARD
ABS	ABS
PC/ABS	PC/ABS
POLIPROPILENE	POLYPROPYLENE
LEVERAGGI	LEVERAGES
ALLUMINIO	ALUMINIUM
ACCIAIO	STEEL
MANIGLIE	HANDLES
ALLUMINIO	ALUMINIUM
POLIAMMIDE	POLYAMIDE
ACCIAIO	STEEL
MANUBRIO	HANDLE BARS
ALLUMINIO	ALUMINIUM
ACCIAIO	STEEL
MOSTRINA DEVIO	TRIM
ALLUMINIO	ALUMINIUM
ACCIAIO	STEEL
MUSETTO	NOSE
ABS	ABS
PC/ABS	PC/ABS
POLIPROPILENE	POLYPROPYLENE
PARAFANGO	MUDGUARD
ABS	ABS
PC/ABS	PC/ABS
POLIPROPILENE	POLYPROPYLENE
PU-HARD	PU-HARD
RIPARO CALORE	HEAT BARRIER
POLIAMMIDE	POLYAMIDE
SERBATOI	TANKS
POLIAMMIDE	POLYAMIDE
CORPO SPECCHIO	REAR-WINDOW MIRROR
ABS	ABS
POLIAMMIDE	POLYAMIDE
PC/ABS	PC/ABS

Veicoli industriali Commercial vehicles



BUS & TRUCK	BUS & TRUCK
ACCIAIO CR	CR STEEL
ALLUMINIO	ALUMINIUM
ZINC EG	ZINC EG
ZINC HDG	ZINC HDG
ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL
MACCHINE OPERATRICI	YARD MACHINES
ACCIAIO CR	CR STEEL
ALLUMINIO	ALUMINIUM
ZINC EG	ZINC EG
ZINC HDG	ZINC HDG
ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL
CHASSIS	CHASSIS
ACCIAIO CR	CR STEEL
ALLUMINIO	ALUMINIUM
ZINC EG	ZINC EG
ZINC HDG	ZINC HDG
ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL
VECCHIE	OLD COATINGS
VERNICIATURE	
FURGONI VETRORESINA	FIBERGLASS VANS PVC TARPAULINS
TELONI PVC	OLD COATINGS
VECCHIE	FRP
VERNICIATURE	PVC



Auto Interno Car interior



APPOGGIATESTA PVC FLEX	HEADREST PVC FLEX
BRACCIOLI PVC FLEX	ARMS PVC FLEX
COLONNE CENTRALI POLIPROPILENE	CENTRAL COLUMNS POLYPROPYLENE
CONSOLLE CENTRALE PC/ABS	CENTRAL CONSOLE PC/ABS
COPRIPIANTONE POLIPROPILENE	STEERING COLUMN COVER POLYPROPYLENE
COVER AIR BAG TPE - E TPE - O	COVER AIR BAG TPE - E TPE - O
DEFROSTER POLIAMMIDE PC/ABS	DEFROSTER POLYAMIDE PC/ABS
DIFFUSORE ARIA POLIAMMIDE	AIR DIFFUSER POLYAMIDE
INTERRUTTORI PC	SWITCHES PC
MANIGLIE ALLUMINIO POLIAMMIDE	HANDLES ALUMINIUM POLYAMIDE
MOSTRINE INTERNE ABS PC/ABS	INTERNAL TRIMS ABS PC/ABS
MOSTRINE VARIE ABS ALLUMINIO POLIAMMIDE PC PC/ABS POLIPROPILENE	VARIOUS TRIMS ABS ALUMINIUM POLYAMIDE PC PC/ABS POLYPROPYLENE
VOLANTE PVC FLEX	STEERING WHEEL PVC FLEX

Auto Esterno Car exterior



BARRE TETTO PC/ABS ALLUMINIO	TOP BARS PC/ABS ALUMINIUM
COPRIRUOTA POLIAMMIDE	WHEEL COVER POLYAMIDE
CORPO SPECCHIO ABS PC	MIRROR ABS PC
FASCE SOTTOPORTA POLIPROPILENE PU-HARD	DOOR STRIPS POLYPROPYLENE PU-HARD
GRIGLIA RADIATORE ABS PPO UP-GF (SMC/BMC)	RADIATOR GRID ABS PPO UP-GF (SMC/BMC)
GUARNIZIONI PVC-FLEX	STRIPS PVC-FLEX
HARD TOP UP-GF (SMC/BMC)	HARD TOP UP-GF (SMC/BMC)
MANIGLIE PORTA ALLUMINIO POLIAMMIDE PBT	DOOR HANDLES ALUMINIUM POLYAMIDE PBT
MODANATURE PORTA POLIPROPILENE	DOOR MOULDINGS POLYPROPYLENE
MONTANTE CENTRALE ABS PC PC/ABS	CENTRAL PART ABS PC PC/ABS
MOSTRINA FINESTRINI MPPO	WINDOWS TRIM MPPO
MOSTRINE PORTA ALLUMINIO	DOOR TRIMS ALUMINIUM
MOSTRINE VARIE STEEL UP-GF (SMC/BMC)	VARIOUS TRIMS STEEL UP-GF (SMC/BMC)
PARAURTI POLIPROPILENE PU R-RIM UP-GF (SMC/BMC)	BUMPERS POLYPROPYLENE PU R-RIM UP-GF (SMC/BMC)
RIPORTO LATERALE ABS	LATERAL DECORATION ABS
RIPORTO TARGA POLIPROPILENE	PLATE DECORATION POLYPROPYLENE
SPECCHIETTI PC/ABS	REAR-WINDOW MIRRORS PC/ABS
SPOILER PU-FLEX PU-HARD UP-GF (SMC/BMC) PU R-RIM	SPOILER PU-FLEX PU-HARD UP-GF (SMC/BMC) PU R-RIM





INDICE SETTORI DI MERCATO MARKET SECTORS INDEX

General industry

Serramenti per esterno
Outdoor fastenings



Macchine Industriali
Industrial Machines



Carpenteria e Anticorrosione
Framing and Anticorrosion



Arredi urbani ed extraurbani
Street and extra-urban furniture



Oggettistica e Minuterie
Gift & fancy goods, nuts & bolts



Stazioni di servizio
Petrol stations

A.C.E.

APPLIANCES AND CONSUMER ELECTRONICS

Illuminotecnica
Lighting technique



Elettrodomestici e affini
Household appliances and the like



Macchine per ufficio
Office machines

Sporting

Componenti sportivi
Sport components



Biciclette
Bicycles



Caschi
Helmets

Habitat

Arredamento
Furniture



Industria del vetro e affini
Glass industry and the like



Componenti d Habitat
Habitat Components

OEM ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER

Motorbykes



Veicoli industriali
Commercial vehicles



Auto Interno
Car interior



Auto Esterno
Car exterior

CATALOGO PRODOTTI INDUSTRIALI INDUSTRIAL PRODUCTS CATALOGUE

IL SISTEMA LECHSYS THE LECHSYS SYSTEM

IL SISTEMA LECHSYS EFFECT THE LECHSYS EFFECT SYSTEM

IL SISTEMA LECHSYS HYDRO THE LECHSYS HYDRO SYSTEM

IL SISTEMA ISOFAN HS THE ISOFAN HS SYSTEM

STUCCHI PUTTIES

ZINCANTI - WASH PRIMER - POLIESTERI 1K 2K
ZINC-BASED PAINTS - WASH PRIMERS
1K 2K POLYESTER FILLERS

PRIMER 1K
PRIMER 2K
FILLER 2K

SMALTI 1K LUCIDI
1K BRILLIANT TOPCOATS

SMALTI 1K OPACHI
1K MATT TOPCOATS

SMALTI 2K LUCIDI
2K BRILLIANT TOPCOATS

SMALTI 2K OPACHI
2K MATT TOPCOATS

SMALTI 2K A EFFETTO STRUTTURATO
2K TOPCOATS WITH STRUCTURED EFFECT

SMALTI 2K A EFFETTO TEXTURIZZATO
2K TOPCOATS WITH TEXTURED EFFECT

SMALTI 2K A EFFETTO GOMMA
2K TOPCOATS WITH SOFT-TOUCH EFFECT

BASI OPACHE 1K
1K MATT BASECOATS

BASI OPACHE 2K
2K MATT BASECOATS

TRASPARENTI 1K
1K CLEARCOATS

TRASPARENTI 2K LUCIDE
2K BRILLIANT CLEARCOATS

TRASPARENTI 2K OPACHE
2K MATT CLEARCOATS

TRASPARENTI UV REATTIVE
UV REACTIVE CLEARCOATS

ADDITIVI
ADDITIVES

INDURITORI - CATALIZZATORI
HARDENERS - CATALYSTS

DILUENTI
THINNERS



IL SISTEMA LECHSYS

THE LECHSYS SYSTEM

TINTE BASI COLORATE

BASE COLOURS

■	29000	INTENSE WHITE / BIANCO INTENSO
■	29001	WHITE NC / BIANCO NC
■	29010	LIGHT COLD YELLOW / GIALLO FREDDO LUCE
■	29016	BRILLIANT YELLOW / GIALLO BRILLANTE
■	29011	LEMON YELLOW / GIALLO LIMONE
■	29015	LIGHT WARM YELLOW / GIALLO CALDO LUCE
■	29012	SUN YELLOW / GIALLO SOLE
■	29025	LIGHT ORANGE / ARANCIO LUCE
■	29023	BRILLIANT ORANGE / ARANCIO BRILLANTE
■	29026	RED ORANGE / ROSSO ARANCIO
■	29013	OXIDE YELLOW / GIALLO OSSIDO
■	29031	LIGHT OXIDE RED / ROSSO OSSIDO CHIARO
■	29038	DARK OXIDE RED / ROSSO OSSIDO SCURO
■	29054	AMARANTH / AMARANTO
■	29044	MINERAL RED / ROSSO MINERALE
■	29049	CARMINE RED / ROSSO CARMINIO
■	29046	BRILLIANT RED / ROSSO BRILLANTE
■	29048	BRIGHT RED / ROSSO VIVO
■	29059	VIOLET / VIOLETTO
■	29062	COBALT BLUE / BLU COBALTO
■	29068	PHTALIC BLUE / BLU FTALO
■	29072	PHTALIC GREEN / VERDE FTALO
■	29081	INTENSE BLACK / NERO PROFONDO
■	29085	COLD BLACK / NERO FREDDO
■	29088	MIX BASE / INTEGRATORE
■	29093	SILVER MET. / ARGENTO MET.
■	29094	HI-LIGHT SILVER MET. / ARGENTO HI-LIGHT MET.
■	29097	COARSE SILVER MET. / ARGENTO GROSSO MET.
■	29098	MAGNUM SILVER MET. / ARGENTO MAGNUM MET.





BINDERS

POLIURETANICI POLYURETHAN

- 29204 I.S. FILLER HBF
- 29106 ISOSEALER B/B
- 29151 1K POLYLACK SLOW
- 29150 ISOLACK 1K
- 29145 ISOLACK PUR
- 29144 ISOLACK
- 29140 ISOLACK HIGH
- 29154 ISOLACK ULTRA HS
- 29147 ISOLACK PENN
- 29142 ISOLACK OPACO
- 29141 ISOLACK PUR OPACO
- 29146 ISOLACK EFB
- 29299 ISOLACK HIGH EFB
- 29149 ISOLACK TEXTUR

ACRILICI ACRYLIC

- 29105 HI-BUILD FILLER
- 29157 ACRYL 1K
- 29158 ACRYL 1K MATT
- 29155 ACROTOP
- 29195 ACROTOP ULTRA HS
- 29143 ACRYL 2K
- 29152 ACRYL 2K OPACO
- 29153 ACRYL 2K OPACO 7° GLOSS
- 29282 FRAME COAT PVC
- 29156 ACRYL 2K EFB
- 29159 ACRYL 2K TEXTUR

EPOSSI ACRILICI EPOXY-ACRYLIC

- 29109 ACRIPUR PRIMER

NITRO

- 29180 NITRON
- 29184 NITRON HIGH
- 29182 NITRON MATT
- 29186 NITRON HAMMER
- 29185 NITRON 2K

EPOSSI VINILICO EPOXY-VINYL

- 29100 1K FAST PRIMER
- 29170 EPODUR
- 29172 EPODUR OPACO
- 29176 EPODUR EFB
- 29179 EPOXY LACK EFFEKT

SINTETICO SYNTHETIC

- 29103 SYNTOPRIMER
- 29114 SYNTOLACK RAPID
- 29116 SYNTOLACK
- 29120 STOVE 120°C
- 29117 SYNTOLACK PENN
- 29119 MONOSYNT
- 29112 SYNTOLACK OPACO
- 29118 SYNTOLACK PENN OPACO
- 29122 STOVE 120°C MATT
- 29111 SYNTOLACK METAL

SINTETICO FENOLICO SYNTHETIC PHENOLIC

- 29101 SYNTOPRIMER ZINC

EPOSSI ESTERE EPOXY ESTER

- 29108 EPOPRIMER 1K
- 29171 EPOTOP 1K

EPOSSIDICO EPOXY

- 29102 EPOBUILD PRIMER 2K
- 29107 EPOXYPRIMER 2K
- 29175 EPOFAN PRIMER R-EC

VINILICO VINYL

- 29132 TECNOGRIP GLOSS
- 29130 TECNOGRIP
- 29131 TECNOGRIP METAL

VARI OTHER TYPES

- 29125 ISORUBBER
- 29139 SOFT
- 29190 BASECOAT


IL SISTEMA LECHSYS EFFECTS

THE LECHSYS EFFECTS SYSTEM

TINTE BASI COLORATE

BASE COLOURS

[Color Box]	29602	STRONG WHITE
[Color Box]	29607	GOLDEN YELLOW
[Color Box]	29614	TRANSPARENT SOLID YELLOW
[Color Box]	29621	ORANGE YELLOW
[Color Box]	29636	COPPER RED
[Color Box]	29640	RED
[Color Box]	29643	RUBY RED
[Color Box]	29652	SOLID AMARANTH
[Color Box]	29654	LIGHT RED
[Color Box]	29655	MAGENTA RED
[Color Box]	29658	SOLID VIOLET
[Color Box]	29661	INDIGO BLUE
[Color Box]	29668	LIGHT BLUE
[Color Box]	29672	EMERALD GREEN
[Color Box]	29678	GREEN YELLOW
[Color Box]	29681	DEEP BLACK
[Color Box]	29800	OPAL WHITE
[Color Box]	29820	MICA GOLD
[Color Box]	29822	MICA REFLEX GOLD
[Color Box]	29831	MICA ORANGE
[Color Box]	29842	MICA RED
[Color Box]	29852	MICA REFLEX VIOLET
[Color Box]	29862	MICA REFLEX BLUE
[Color Box]	29872	MICA REFLEX GREEN
[Color Box]	29885	MICA FINE WHITE
[Color Box]	29887	MICA MEDIUM WHITE
[Color Box]	29889	EXTRA FINE SILVER
[Color Box]	29892	MEDIUM LENS SILVER
[Color Box]	29894	MEDIUM SILVER
[Color Box]	29895	SUPER LIGHT SILVER
[Color Box]	29896	COARSE LENS SILVER
[Color Box]	29898	SPARKLE SILVER
[Color Box]	29899	MICRO LENS SILVER
<hr/>		
[Color Box]	29610	BRILLIANT COLD YELLOW
[Color Box]	29613	PALE OXIDE YELLOW
[Color Box]	29615	BRILLIANT WARM YELLOW
[Color Box]	29625	RAY ORANGE
[Color Box]	29633	OXIDE RED
[Color Box]	29645	VIVID RED
[Color Box]	29649	SOLID CARMINE
<hr/>		
[Color Box]	29997	MATTING AGENT
[Color Box]	29999	MIX AGENT





BINDERS

PRIMER

29920 MULTI PLAST PRIMER

FINITURE 1K OPACHE 1K MATT FINISHES

29946 1K TOP COAT METALGRIP D

FINITURE 2K OPACHE 2K MATT FINISHES

29947 2K TOP COAT PLASTICGRIP

BASI OPACHE 1K 1K MATT BASECOATS

29903 1K MATT BASE

BASI OPACHE 2K 2K MATT BASECOATS

- 29902 2K PC HIGH MATT BASE
- 29925 2K HELM BASECOAT
- 29945 2K GRIP BASE


IL SISTEMA LECHSYS HYDRO

THE LECHSYS EFFECTS SYSTEM

TINTE BASI COLORATE

BASE COLOURS

	YD000	INTENSE WHITE / BIANCO INTENSO
	YD008	SUN YELLOW / GIALLO SOLE
	YD010	COOL YELLOW / GIALLO FREDDO
	YD013	OXIDE YELLOW / GIALLO OSSIDO
	YD015	WARM YELLOW / GIALLO CALDO
	YD016	BRILLIANT YELLOW / GIALLO BRILLANTE
	YD023	BRILLIANT ORANGE / ARANCIO BRILLANTE
	YD025	LIGHT ORANGE / ARANCIO LUCE
	YD038	DARK OXIDE RED / ROSSO OSSIDO SCURO
	YD048	BRIGHT RED / ROSSO VIVO
	YD049	CARMINE RED / ROSSO CARMINIO
	YD052	BORDEAUX
	YD059	VIOLET / VIOLETTO
	YD063	SAPPHIRE BLUE / BLU ZAFFIRO
	YD068	PHTALO BLUE / BLU FTALO
	YD072	PHTALO GREEN / VERDE FTALO
	YD081	DEEP BLACK / NERO PROFONDO
	YD086	BLUE BLACK / BLU NERO
	YD999	MIX BASE / INTEGRATORE
	YD393	SILVER MET. / ARGENTO MET.





HY

BINDERS

PRIMERS

YD 101 HYDROPRIMER 1K
13531 HYDROPOX PRIMER*
Y175001 HYDROPOX PRIMER R-EC*

* Tinta pronta. Ready colour.

FINITURE 1K 1K FINISHES

- YD 116 HYDROLACK 1K
- YD 157 HYDROCRYL 1K
- YD 130 HYDROCRYL 1K GRIP



FINITURE 2K 2K FINISHES

- YD 142 HYDROCRYL 2K MATT
- YD 155 HYDROCRYL 2K
- YD 143 HYDROCRYL 2K GRIP
- YD 179 HYDROPOX 2K STR


IL SISTEMA ISOFAN HS

THE ISOFAN HS SYSTEM

TINTE BASI COLORATE

BASE COLOURS

	MC800	DEEP WHITE
<hr/>		
	MC999	SUPER WHITE
<hr/>		
	MC005	FAST YELLOW
	MC008	SUN YELLOW
	MC010	COOL YELLOW
	MC013	OXIDE YELLOW
	MC015	WARM YELLOW
<hr/>		
	MC021	BRILLIANT ORANGE
	MC025	LIGHT ORANGE
<hr/>		
	MC033	OXIDE RED
	MC043	RUBY RED
	MC048	SCARLET RED
	MC053	BRIGHT RED
<hr/>		
	MC052	BORDEAUX
	MC055	MAGENTA
	MC058	VIOLET
<hr/>		
	MC060	COBALT BLUE
	MC061	INDO BLUE
	MC063	SAPPHIRE BLUE
	MC068	PHTALO BLUE
	MC069	FROST BLUE
<hr/>		
	MC072	PHTALO GREEN
	MC078	LIME GREEN
<hr/>		
	MC081	DEEP BLACK
	MC084	BLUE BLACK
	MC087	CARBON BLACK
<hr/>		
	MC210	COOL YELLOW REDUCED
	MC213	OXIDE YELLOW REDUCED
	MC248	SCARLET RED REDUCED
	MC268	PHTALO BLUE REDUCED
	MC281	DEEP BLACK REDUCED





IS BINDERS



PRIMER *PRIMERS*

TK 100 ISOFAN HS Primer

SEALER *SEALERS*

TK 200 ISOFAN HS Sealer

FILLER *FILLERS*

TK 300 ISOFAN HS Filler

FINITURE *FINISHES*

- TK 400 ISOFAN ULTRA HS top coat
- TK 500 ISOFAN HS top coat
- TK 550 ISOFAN HS matt top coat

Indice

Index

STUCCHI PUTTIES

04469	POLYDUR CART WHITE	28
05323	MULTIGRIP SPACHTELMASSE	28

ZINCANTI-WASH PRIMER FONDI POLIESTERI 1K-2K ZINC-BASED PAINTS WASH PRIMERS 1K-2K POLYESTER FILLERS

08008	EPOFAN ZINC	29
04049	FONDO POLIESTERE AS	29
04051	FONDO POLIESTERE A SPRUZZO GRIGIO TIX	30
■ 29100	1K FAST PRIMER	30
29250	ETCH PRIMER	30
04350	FIX-O-DUR EC TRUCK 1:1	30

PRIMER 1K 1K PRIMERS

■ 29101	SYNTOPRIMER ZINC	31
■ YD101	HYDROPRIMER 1K	31
■ 29103	SYNTOPRIMER	31
05547	1K FAST PRIMER MEDIUM GREY	31
05302	SYNTEX ANTIRUGGINE RAPIDA GRIGIA	32
05175	ANTIRUGGINE EXTRA 1K	32
05311	ANTIRUGGINE ANTIOLIO ROSSA PER CARTER	32
04513	FONDO BIANCO PC	32
■ 29108	EPOPRIMER 1K	33
05686	WET BARRIER NERO BAG OP	33
04648	PRIMER PP SOFT BAG MPV	33
05734	PRIMER INCOLORE PU-MN	33
05752	PRIMER PP INCOLORE	33

PRIMER 2K 2K PRIMERS

■ 29102	EPOBUILD PRIMER 2K	34
22150	EPOBUILD PRIMER 2K GRIGIO RAL 7035	34
■ 29107	EPOXYPRIMER 2K	35
13531	HYDROPOX PRIMER	35
04298	PRIMER EPOSSIDICO GIALLO	35
04204	PRIMER EPOSSIDICO GRIGIO CFR	35
04401	PRIMER EPOSSIDICO BIANCO AS	35
■ 29175	EPOFAN PRIMER R-EC	36
04384	EPOFAN PRIMER R-EC	36
Y175001	HYDROPOX PRIMER R-EC	36
04668	PARISTON PRIMER NERO LEIT	37
04673	PARISTON PRIMER BIANCO	37
■ 29109	ACRIPUR PRIMER	37
■ 29920	MULTIPLAST PRIMER	37
04153	PLURIPRIMER BIANCO HS	38
04555	ACRIPUR PRIMER GRIGIO (RAL 7047)	38
04559	ACRIPUR PRIMER BIANCO	38

28

04561	ACRIPUR PRIMER GRIGIO E.S.	38
■ TK100	ISOFAN HS PRIMER	38
TK151	ISOFAN HS PRIMER LIGHT GREY	39
31676	DECO SEALER	39
04611	ACRIPLAST FONDO GRIGIO	39
04229	PLURIPRIMER GRIGIO	39
DS 20051	DUAL PRIMER NERO/BLACK	39
DS 20052	DUAL PRIMER BIANCO/WHITE	40
DS 20054	DUAL PRIMER GRIGIO/GREY	40
04395	CLEAR ACRYLIC FILLER 5:1	40
04111	SOFT PROTETTIVO NERO-AI	40

29

FILLER 2K 2K FILLERS

42

■ 29204	I.S. FILLER L - HBF	42
04018	I.S. FILLER L - GREY HBF	42
■ TK300	ISOFAN HS FILLER	43
TK351	ISOFAN HS FILLER LIGHT GREY	43
■ 29105	HI-BUILD FILLER	43
04316	HI-BUILD FILLER	43
■ 29106	ISOSEALER B/B	44
Y106001	HYDROPUR SEALER GREY N.I.	44
■ TK200	ISOFAN HS SEALER	44
04580	TRUCK SEALER	44

31

SMALTI 1K LUCIDI 1K BRILLIANT TOPCOATS

45

■ ■ 29114	SYNTOLACK RAPID	45
■ ■ 29116	SYNTOLACK	45
■ ■ ■ YD116	HYDROLACK 1K	45
■ 29120	STOVE 120°C	46
■ 29117	SYNTOLACK PENN	46
■ 29151	1K POLYLACK SLOW	46
■ 29157	ACRYL 1K	46
■ 29150	ISOLACK 1K	47
■ ■ YD157	HYDROCRYL 1K	47
■ 29132	TECNOGRIP GLOSS	47
■ 29125	ISORUBBER	47
■ 29171	EPOTOP 1K	48
■ 29180	NITRON	48
71043	SMALTO NITROINDUSTRIALE BIANCO BRILL.	48
71044	SMALTO NITROINDUSTRIALE ARGENTO MET.	48
71045	SMALTO NITROINDUSTRIALE NERO BRILL.	48
■ 29184	NITRON HIGH	48

34

SMALTI 1K OPACHI 1K MATT TOPCOATS

49

■ 29119	MONOSYNT	49
15105	MONOSYNT ROSSO IC - 105	49
■ 29112	SYNTOLACK OPACO	49
■ 29118	SYNTOLACK PENN OPACO	50
■ 29122	STOVE 120°C MATT	50
■ 29130	TECNOGRIP	50
79697	SMALTO NITROINDUSTRIALE NERO OPACO	50
■ 29158	ACRYL 1K MATT	51
■ ■ YD130	HYDROCRYL 1K GRIP	51

Le indicazioni riportate sui pittogrammi sono indicative. Fare sempre riferimento alla relativa scheda tecnica di prodotto.
The pictograms' instructions are approximate. Always refer to the relevant product technical data sheet.

Ad esaurimento / Going out of stock

29182	NITRON MATT	51
79696	SMALTO NITROINDUSTRIALE BIANCO OPACO	51
29946	1K TOP COAT METALGRIP	52
29111	SYNTOLACK METAL	52
29131	TECNOGRIP METAL	52
29186	NITRON HAMMER	52

SMALTI 2K LUCIDI 2K BRILLIANT TOPCOATS

29145	ISOLACK PUR	54
26012	ISOLACK PUR BIANCO PURO	54
26522	ISOLACK PUR ROSSO IC 105	54
29144	ISOLACK	54
29140	ISOLACK HIGH	55
29154	ISOLACK ULTRA HS	55
29147	ISOLACK PENN	55
29155	ACRITOP	55
29143	ACRYL 2K	56
YD143	HYDROCRYL 2K GRIP	56
TK500	ISOFAN HS TOP COAT	56
29195	ACRITOP ULTRA HS	57
TK400	ISOFAN ULTRA HS TOP COAT	57
YD155	HYDROCRYL 2K	57
TK401	ISOFAN ULTRA HS INTENSE WHITE	58
TK423	ISOFAN ULTRA HS DEEP BLACK	58
29170	EPODUR	58
29185	NITRON 2K	58

SMALTI 2K OPACHI 2K MATT TOPCOATS

29142	ISOLACK OPACO	59
TK550	ISOFAN HS MATT TOP COAT	59
29153	ACRYL 2K OPACO 7^ GLOSS	59
YD142	HYDROCRYL 2K MATT	60
29141	ISOLACK PUR OPACO	60
29152	ACRYL 2K OPACO	60
TK524	ISOFAN HS RALLY BLACK MATT	60
29282	FRAME COAT PVC	61
29947	2K TOP COAT PLASTICGRIP	61
DS47026	DS PLAST BASE SILVER 7952	61
29172	EPODUR OPACO	61

SMALTI 2K A EFFETTO STRUTTURATO 2K TOPCOATS WITH STRUCTURED EFFECT

29146	ISOLACK EFB	62
29299	ISOLACK HIGH EFB	62
29156	ACRYL 2K EFB	63
29176	EPODUR EFB	63
29179	EPOXY LACK EFFEKT	63
YD179	HYDROPOX 2K STR	63

SMALTI 2K A EFFETTO TEXTURIZZATO 2K TOPCOATS WITH TEXTURED EFFECT

29149	ISOLACK TEXTUR	64
29159	ACRYL 2K TEXTUR	64

SMALTI 2K A EFFETTO GOMMA 2K TOPCOATS WITH SOFT-TOUCH EFFECT

29139	SOFT	64
-------	------	----

BASI OPACHE 1K 1K MATT BASECOATS

29190	BASECOAT	66
29903	1K MATT BASE	66
66009	BASECOAT SPARKLING	66

BASI OPACHE 2K 2K MATT BASECOATS

29902	2K PC HIGH MATT BASE	67
29945	2K GRIP BASE	68
29925	2K HELM BASECOAT	68
DS27010	2K HELM PAS BASECOAT BIANCO	68
DS27013	2K HELM PAS BASECOAT NERO	68
DS25040	2K HELM ARGENTO	68
DS25045	2K HELM ARGENTO GRANA GROSSA	68

TRASPARENTI 1K 1K CLEARCOATS

01578	LECHLEROID ZAPON SOPRAFFINA	69
01700	INCOLORE PER METALLI ES	69
01973	INCOLORE PER METALLI	69
01842	INCOLORE A FORNO AM PER OTTONE	69
01854	STOVE COAT 120°C	69

TRASPARENTI 2K LUCIDE 2K BRILLIANT CLEARCOATS

09852	CERAMIC CLEAR	70
09889	NEW CLEAR COAT MS	70
96227	TIXO CLEAR MS GLOSSY	70
31590	CLEAR GLOSSY MS-HCR	71
96390	ACRIFAN COACH CLEAR	71
31692	INCOLORE PU FLEX	71
YD850	MOTIVE WB CLEARCOAT	71

TRASPARENTI 2K OPACHE 2K MATT CLEARCOATS

01262	ACRIFLEX INCOLORE 45° GLOSS	72
96598	ACRIPLAST CLEAR 20° GLOSS	72
96204	ACRIFLEX INCOLORE MATT	73
01497	ACRIPLAST INCOLORE OPACA	73
31575	SOFT CLEAR MATT TH	73

**STUCCHI
PUTTIES**



04469 POLYDUR CART WHITE

Stucco poliestere tradizionale a spatola bianco utilizzabile su grandi superfici.
White knifing traditional polyester putty for large surfaces.



N°533

05323 MULTIGRIP SPACHTELMASSE

Stucco poliestere universale a spatola ad elevatissimo potere riempitivo.
Knifing universal polyester putty with very high filling power.



N°554





08008 EPOFAN ZINC

Zincante epossidico a 2 componenti (denominato zincatura a freddo) a base di zinco metallico e altri pigmenti anticorrosivi - 28 Kg corrispondono a circa 10 Lt.

Two-pack epoxy paint based on metallic zinc and other anticorrosive pigments (cold galvanizing) - 28 Kg correspond to about 10 Lt.

AP ★★★★★

RM ★★★★



60-80 µ
1 Lt = 5,6 m²
1 Kg = 2,6 m²
@ 70 µ



1 Lt = 5,6 m²
1 Kg = 2,6 m²



00103 { 10% p
33% v



00516 { 10% p
33% v



N°507



04049 FONDO POLIESTERE AS

Fondo riempitivo poliestere.

Polyester filler.

AP ★

RM ★★



100-400 µ
1 Kg = 7 m²
@ 100 µ



31374 2% p



31304 2% p



N°555



04051 FONDO POLIESTERE A SPRUZZO GRIGIO TIX

Fondo riempitivo poliestere grigio ad alta verticalità. Tixotropico
Polyester grey filler with high vertical stability. Tixotropic.

AP ★
RM ★★



100-400 µ
@ 100 µ



1 Kg = 4 m²



31374 2% p



31304 2% p



N°556



29100 1K FAST PRIMER

In mix con le basi Lechsyst si ottiene LS100 wash primer monocomponente epossì-vinilico.
Mixed with Lechsyst bases it obtains LS100, a single-pack epoxy-vinyl wash primer.

AP ★★★
RM ★★★★



Binder 90%
Base 10%



15-20 µ



1 Lt = 7 m²
1 Kg = 7 m²
@ 20 µ



00516
00552 { 70-100% p/v



N°493



29250 ETCH PRIMER

Wash primer monocomponente ancorante su supporti metallici ferrosi e non ferrosi.
Single-pack wash primer for ferrous and non-ferrous metallic substrates.

AP ★★★
RM ★★★★



20 µ



1 Lt = 7 m²
1 Kg = 7 m²
@ 20 µ



00516 5-10% p



N°531



04350 FIX-O-DUR EC TRUCK 1:1

Wash primer monocomponente ancorante su supporti metallici ferrosi e non ferrosi nero.
Specifico per veicolato industriale.

*Single-pack black wash primer for ferrous and non-ferrous metallic substrates.
Special for industrial vehicles.*

AP ★★★
RM ★★★★



15-20 µ



1 Lt = 15 m²
1 Kg = 16 m²
@ 15 µ



00253 100% p/v



N°350

PRIMER 1K 1K PRIMERS



29101 SYNTOPRIMER ZINC



In mix con le basi Lechsys si ottiene LS101 antiruggine sintetico-fenolica di alta qualità al fosfato di zinco ad alto potere anticorrosivo. È possibile l'applicazione a pennello*.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS101, a high quality synthetic-phenolic antirust paint. It contains zinc phosphate. High anticorrosive power. Applicable by brush.*



Binder 85%
Base 15%



60-80 µ



1 Lt = 5,5 m²
1 Kg = 4,5 m²
@ 75 µ



00824
00825
00552 { 15-25% p



N°354



YD101 HYDROPRIMER 1K



In mix con le basi Lechsys Hydro si ottiene LH101 primer di adesione per supporti metallici. Arricchito con cariche anticorrosive. Aderisce direttamente su ferro, alluminio, zincato e PRFV. Di rapida essiccazione e buon potere riempitivo.

Mixed with Lechsys Hydro bases it obtains LH101, an adhesion primer for metallic substrates. It contains anticorrosive charges. It adheres directly to steel, aluminium, zinc-coated steel sheet and FGRP. Fast drying and good filling power.



Binder 85% V
Hydro Base 15%



60-100



1 Lt = 5,6-6 m²
1 Kg = 4,5 m²
@ 75



00089 { 20-25% p
25-30% v



N°539

29103 SYNTOPRIMER



In mix con le basi Lechsys si ottiene LS103 antiruggine sintetica esente da cromati di rapidissima essiccazione.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS103, a very fast drying chromate-free synthetic antirust paint.



Binder 85%
Base 15%



60-80 µ



1 Lt = 5,5 m²
1 Kg = 4,5 m²
@ 75 µ



00824
00825
00552 { 20-40% p/v



N°355

**05547 1K FAST PRIMER MEDIUM GREY**

Primer nitro sintetico 1K per uso industriale.

1K nitro-synthetic primer for industrial use.

RM ★



30-50 µ

1 Lt = 5,5 m²
1 Kg = 4,5 m²
@ 50 µ

00552 50-60% p



N°506

**05302 SYNTEX ANTIRUGGINE RAPIDA GRIGIA**

Antiruggine sintetica esente da cromati di rapidissima essiccazione.

Very fast drying chromate-free synthetic antirust paint.

AP ★
RM ★

60-80 µ

1 Lt = 5,5 m²
1 Kg = 4,5 m²
@ 75 µ

00552 00572 { 25-30% p/v



N°068

**05175 ANTIRUGGINE EXTRA 1K**

Antiruggine sintetica esente da cromati di rapidissima essiccazione.

* Possibile applicazione a pennello.

Very fast drying chromate-free synthetic antirust paint. * Brush application is possible.

AP ★★
RM ★★

40-50 µ

1 Lt=11 m²
1 Kg=8 m²
@ 40 µ

00572 00552 00580* { 20-25% p/v



N°1025

**05311 ANTIRUGGINE ANTIOLIO ROSSA PER CARTER**

Antiruggine sintetica esente da cromati di rapidissima essiccazione resistente agli oli lubrificanti. * Possibile applicazione a pennello.

Very fast drying chromate-free synthetic antirust lubricating oil resistant paint.
* Brush application is possible.AP ★★
RM ★★

60 µ

1 Lt=6 m²
1 Kg=5,5 m²
@ 60 µ00572 { 15-20% p
20-30% v

N°267

**04513 FONDO BIANCO PC**Primer elastomerico 1K specifico per **PC** indicato anche per **PVC**.
Tinteggiabile fino max 5% con 05686 per ottenere tonalità grigio.1K special elastomer primer for **PC**, also suitable for **PVC**.
Colourable up to max 5% with 05686 to obtain grey shades.

RM ★★★★



15-30 µ

1 Kg=7 m²
@ 30 µ

31479 50% p



N°557

29108 EPOPRIMER 1K

In mix con le basi Lechsys si ottiene primer epossi-estere.
Mixed with Lechsys bases it obtains an epoxy-ester primer.



Binder 85%
 Base
 Lechsys 14%
 Siccat 1%



50 µ



1 Lt=6 m²
 1 Kg=6 m²
 @ 50 µ



00824
 00825 { 10-20% p/v



N°460

05686 WET BARRIER NERO BAG OP

Primer elastomerico 1K specifico per **compositi flessibili tipo PU, PVC-Flex**, indicato anche per **ABS** e suoi blend.

*1K special elastomer primer for **flexible composites like PU, PVC-Flex**, also suitable for **ABS** and its blends.*



20 µ
 1 Kg=6 m²
 @ 20 µ



1 Kg=6 m²
 @ 20 µ



31492 50% p



N°558

04648 PRIMER PP SOFT BAG MPV

Promotore di adesione elastomerico per tecnopolimeri flessibili elastomerici-poliolefinici tipo **TPE-O**, indicato anche per **TPE-E, TPE-U** e **PP/EPDM**.

*Elastomer adhesion promoter for flexible elastomer-polyolefinic technopolymers like **TPE-O**, also recommended for **TPE-E, TPE-U** and **PP/EPDM**.*



20 µ
 1 Kg=8 m²
 @ 20 µ



1 Kg=8 m²
 @ 20 µ



00622 50% p



N°559

05734 PRIMER INCOLORE PU-MN

Primer ancorante per plastici flessibili tipo **PU-Flex, PVC-Flex e PC**.

*Bond primer for flexible plastics like **PU-Flex, PVC-Flex and PC**.*



5-10 µ
 1 Kg=5 m²
 @ 10 µ



1 Kg=5 m²
 @ 10 µ



N°560

05752 PRIMER PP INCOLORE

Flash-primer incolore per poliolefine tipo **PP, PP-EPDM**.

*Colourless flash-primer for polyolefine such as **PP, PP-EPDM**.*



2-3 µ
 1 Kg=12 m²
 @ 3 µ



1 Kg=12 m²
 @ 3 µ



N°561

PRIMER 2K 2K PRIMERS



29102 EPOBUILD PRIMER 2K

In mix con le basi Lechsyst si ottiene LS102 primer epossidico a 2 componenti ad alto riempimento.

Mixed with Lechsyst bases it obtains LS102, a two-pack epoxy primer of high filling power.

AP ★★
RM ★★★★



Binder 90% 70-120 µ
Base
Lechsyst 10%



1 Lt=4,5 m²
1 Kg=3,5 m²
@ 100 µ



29302 { 30% p
50% v



00516 { 0-10% p
0-15% v



N°482



22150 EPOBUILD PRIMER 2K GRIGIO RAL 7035

Primer epossidico colorato a 2 componenti ad alto riempimento.

Two-pack coloured epoxy primer of high filling power.

AP ★★
RM ★★★★



70-120 µ
1 Lt=4,5 m²
1 Kg=3,5 m²
@ 100 µ



29302 { 30% p
50% v



00516 { 0-10% p
0-15% v



PRODOTTI SPECIALI
SPECIAL PRODUCTS

29107 EPOXYPRIMER 2K

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS107 primer epossidico a 2 componenti al fosfato di zinco ad alto potere anticorrosivo.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS107, a two-pack epoxy primer containing zinc phosphate of high anticorrosive power.

AP ★★★★
RM ★★★★



Binder 85% 70-100 µ
Base
Lechsys 15%

1 Lt=4,5 m²
1 Kg=3,5 m²
@ 100 µ

29370 { 30% p
29371 { 50% v
00516 { 0-5% p
0-10% v

N°356

13531 HYDROPOX PRIMER

Primer epossidico a 2 componenti a base di pigmenti attivi a buon potere anticorrosivo e ad alte performance all'acqua.

Water-borne two-pack epoxy primer of high performance based on good anticorrosive active pigments.

AP ★★★
RM ★★★★



70-100 µ
1 Lt=5,2 m²
1 Kg=4 m²
@ 80 µ

13530 { 25% p
33% v
00089 { 0-10% p/v

N°549

04298 PRIMER EPOSSIDICO GIALLO

Primer epossidico a 2 componenti al fosfato di zinco ad alto potere anticorrosivo.
Per cicli bagnato su bagnato.

*Two-pack epoxy primer containing zinc phosphate of high anticorrosive power.
Suitable for wet-on-wet systems.*

AP ★★★★
RM ★★★★



50-80 µ
1 Lt=9 m²
1 Kg=9,5 m²
@ 50 µ

00232 { 30% p
00305 { 50% v
00535 { 30% p
50% v

N°1009

04204 PRIMER EPOSSIDICO GRIGIO CFR

Primer epossidico a 2 componenti al fosfato di zinco ad alto potere anticorrosivo.
Two-pack epoxy primer containing zinc phosphate of high anticorrosive power.

AP ★★★★
RM ★★★★



50-80 µ
1 Lt=8,5 m²
1 Kg=6,7 m²
@ 50 µ

00305 { 30% p
00451 { 50% v
00535 { 25-35% p
25-50% v

N°1010



04401 PRIMER EPOSSIDICO BIANCO AS

Primer epossidico a 2 componenti al fosfato di zinco ad alto potere anticorrosivo.
Two-pack epoxy primer containing zinc phosphate of high anticorrosive power.

AP ★★★★
 RM ★★★★



40-50 µ

1 Lt=7 m²
1 Kg=6 m²
@ 50 µ

00305 00451 { 30% p



00535 10% p



N°1011



29175 EPOFAN PRIMER R-EC

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS175 primer epossidico a 2 componenti al fosfato di zinco ad alto potere anticorrosivo e ad altissime performance.
Mixed with Lechsys bases it obtains LS175, a two-pack epoxy primer containing zinc phosphate of high anticorrosive power. Very high performance.

AP ★★★★★
 RM ★★★★★

Binder 90%
Base
Lechsys 10%

80-100 µ

1 Kg=7,7 m²
1 Lt=9,2 m²
@ 50 µ

LOW VOC

00305 00103 { 30% p
00451 50% v00535 { 15-30% p
25-50% v

N°525



04384 EPOFAN PRIMER R-EC

Primer epossidico a 2 componenti al fosfato di zinco ad alto potere anticorrosivo e ad altissime performance.

*Two-pack epoxy primer containing zinc phosphate of high anticorrosive power.
Very high performance.*

AP ★★★★★
 RM ★★★★★



80-100 µ

1 Lt=7,4 m²
1 Kg=6,2 m²
@ 50 µ00305 00103 { 30% p
00451 50% v00535 { 15-30% p
25-50% v

N°197



Y175001 HYDROPOX PRIMER R-EC

Primer epossidico a 2 componenti a base di pigmenti attivi ad alto potere anticorrosivo e ad altissime performance all'acqua.

Water-borne two-pack epoxy primer of very high performance based on high anticorrosive active pigments.

AP ★★★★★
 RM ★★★★★



70-100 µ

1 Lt=5,6 m²
1 Kg=4,3 m²
@ 70 µYD375 { 20% p
25% v00089 { 0-10% p
0-14% v

N°648



04668 PARISTON PRIMER NERO LEIT

Primer poliuretanico 2K specifico per **PA** e **PBT**. Il primer è conduttivo e miscelabile con 04673 per ottenere tonalità intermedie di grigio.

*2K special polyurethane primer for **PA** and **PBT**. The primer is conductive and mixable with 04673 to obtain grey shades.*

RM ★★★★☆



30 µ
1 Kg=6 m²
@ 30 µ



29355
09919 { 10% p



00825 40% p



N°562



04673 PARISTON PRIMER BIANCO

Primer poliuretanico 2K specifico per **PA** e **PBT**.

Miscelabile con 04668 per ottenere tonalità intermedie.

*2K special polyurethane primer for **PA** and **PBT**.*

Mixable with 04668 to obtain grey shades.

RM ★★★★☆



30 µ
1 Kg=6 m²
@ 30 µ



29355
09919 { 10% p
00825 40% p



N°563



29109 ACRIPUR PRIMER

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS109 primer epossì-acrilico contenente un avanzato sistema di pigmenti attivi contro la corrosione.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS109, an epoxy-acrylic primer containing anticorrosive active pigments.

AP ★★★
RM ★★★★★



Binder 90%
Base
Lechsys 10%



29355
09919 { 20% p
33% v



00824 { 10-15% p
00825 { 20-25% v



N°480



29920 MULTIPLAST PRIMER

In mix con le basi Lechsys Effect si ottengono, in funzione del tipo di attivatore/induritore utilizzato LS920: primer ancoranti 2K ad adesione diretta su **ABS**, **PP**, **PP-Epdm**, **PA**.

*Mixed with Lechsys Effect bases it obtains LS920: 2K bond primers with direct adhesion on **ABS**, **PP**, **PP-Epdm**, **PA**, according to the activator/hardener used.*

RM ★★★★☆



Binder 70%
Base Lechsys
Effect 30%



15-25 µ



1 Lt=7,2 m²
1 Kg=8,3 m²
@ 25 µ



Consultare la
scheda tecnica
Consult the
technical data sheet



Consultare la
scheda tecnica
Consult the
technical data sheet



N°512



04153 PLURIPRIMER BIANCO HS

Primer acril-poliiuretanico 2K specifico per **PA**. Buon potere riempitivo.
2K special acryl-polyurethane primer for PA. Good filling power.

RM ★★★★☆



35-40 μ

1 Kg=7 m²
@ 40 μ00490 20% p
09919 15% p

00825 20-30% p



N°564



04555 ACRIPUR PRIMER GRIGIO (RAL 7047)

Primer anticorrosivo epossì-acrilico contenente un avanzato sistema di pigmenti attivi.
Epoxy-acrylic anticorrosive primer containing active pigments.

AP ★★★

RM ★★★★☆



80-100 μ

1 Lt=5,3 m²
1 Kg=3 m²
@ 80 μ29355 { 20% p
09919 { 33% v00824 { 10-15% p
00825 { 20-25% v

N°445



04559 ACRIPUR PRIMER BIANCO

Primer anticorrosivo epossì-acrilico contenente un avanzato sistema di pigmenti attivi.
Epoxy-acrylic anticorrosive primer containing active pigments.

AP ★★★

RM ★★★★☆



80-100 μ

1 Lt=5,3 m²
1 Kg=3 m²
@ 80 μ29355 { 20% p
09919 { 33% v00824 { 10-15% p
00825 { 20-25% v

N°445



04561 ACRIPUR PRIMER GRIGIO E.S.

Primer anticorrosivo epossì-acrilico contenente un avanzato sistema di pigmenti attivi.
Epoxy-acrylic anticorrosive primer containing active pigments.

AP ★★★

RM ★★★★☆



80-100 μ

1 Lt=5,3 m²
1 Kg=3 m²
@ 80 μ29355 { 20% p
09919 { 33% v00824 { 10-15% p
00825 { 20-25% v

N°445



TK100 ISOFAN HS PRIMER

In mix con le macrobasì si ottiene ISO1 primer epossì-acrilico anticorrosivo contenente fosfato di zinco. V.O.C. compliant.

Mixed with macrobases it obtains ISO1, an anticorrosive epoxy-acrylic primer containing zinc phosphate. V.O.C. compliant.

RM ★★★★☆

Binder 90% V
Macro base
10% V

80-100 μ

1 Lt=5,3 m²
1 Kg=3,0 m²
@ 80 μ

LOW VOC

TH810 { 13% p
TH815 { 20% v00824 { 20-25% p
30-35% v

N°619



TK151 ISOFAN HS PRIMER LIGHT GREY

Primer epossì-acrilico anticorrosivo grigio chiaro contenente fosfato di zinco. V.O.C. compliant.
Light grey anticorrosive epoxy-acrylic primer containing zinc phosphate. V.O.C. compliant.

RM ★★★★



80-100 µ
 1 Lt=5,3 m²
 1 Kg=3,0 m²
 @ 80 µ



LOW
VOC



TH810
TH815 { 13% p
20% v



00824 { 20-25% p
30-35% v



N°619



31676 DECO SEALER

Primer e isolante 2K trasparente per decalcomanie applicabile direttamente su **ABS**, basi opache e su decalcomanie come isolante.

*2K transparent primer and sealer for decals. Applicable directly on **ABS**, matt bases and decals as sealer.*

RM ★★★★



10-15µ
 1 Kg=16 m²
 @ 15 µ



09919 10% p



00825 { 40-50% p
00622



N°566



04611 ACRIPLAST FONDO GRIGIO

Primer isolante acrilpoliuretanico specifico per **ABS** e **PP** primerizzato. Riverniciabile anche senza carteggiatura.

*Acryl-polyurethane special sealing primer for **ABS** and primed **PP**. Overcoatable even without sanding.*

RM ★★★★



30-35 µ
 1 Kg=7 m²
 @ 35 µ



09919 10% p



00527 { 30-40% p
00825



N°567



04229 PLURIPRIMER GRIGIO

Primer acril-polipoliuretanico 2K specifico per **PA**.
*2K acryl-polyurethane special primer for **PA**.*

RM ★★★★★



30-35 µ
 1 Kg=10 m²
 @ 30 µ



00490 20% p
09919 15% p



00825 20-30% p



N°565



DS 20051 DUAL PRIMER NERO/BLACK

Si ottengono, in funzione del tipo di attivatore/induritore utilizzati, primer ancoranti 2K ad adesione diretta su **ABS**, **PP**, **PP-Epdm**, **PA**.

*It is possible to obtain 2K bond primers with direct adhesion on **ABS**, **PP**, **PP-Epdm**, **PA**, according to the activator/hardener used.*

RM ★★★★



15-25 µ
 1 Lt=7,2 m²
 1 Kg=8,3 m²
 @ 25 µ



Consultare la
scheda tecnica
Consult the
technical data sheet



Consultare la
scheda tecnica
Consult the
technical data sheet



N°570



DS 20052 DUAL PRIMER BIANCO/WHITE

Si ottengono, in funzione del tipo di attivatore/induritore utilizzati, primer ancoranti 2K ad adesione diretta su **ABS, PP, PP-Epdm, PA**.

*It is possible to obtain 2K bond primers with direct adhesion on **ABS, PP, PP-Epdm, PA**, according to the activator/hardener used.*

RM ★★★★



15-25 μ



1 Lt=7,2 m²
1 Kg=8,3 m²
@ 25 μ



Consultare la
scheda tecnica
*Consult the
technical data sheet*



Consultare la
scheda tecnica
*Consult the
technical data sheet*



N°571



DS 20054 DUAL PRIMER GRIGIO/GREY

Si ottengono, in funzione del tipo di attivatore/induritore utilizzati, primer ancoranti 2K ad adesione diretta su **ABS, PP, PP-Epdm, PA**.

*It is possible to obtain 2K bond primers with direct adhesion on **ABS, PP, PP-Epdm, PA**, according to the activator/hardener used.*

RM ★★★★



15-25 μ



1 Lt=7,2 m²
1 Kg=8,3 m²
@ 25 μ



Consultare la
scheda tecnica
*Consult the
technical data sheet*



Consultare la
scheda tecnica
*Consult the
technical data sheet*



N°572



04395 CLEAR ACRYLIC FILLER 5:1

Primer ancorante incolore acril poliuretanico 2K indicato per **AL** e sue leghe, composito di **fibra di carbonio**.

*2K acryl-polyurethane colourless bond primer recommended for **AL** and its alloys.
It contains **carbon fiber**.*

RM ★★★★★



15-25 μ



1 Kg=18 m²
@ 25 μ



29355 20% p



00824 { 20-25% p
00825



N°229



04111 SOFT PROTETTIVO NERO-AI

Primer acril-poliuretanico per supporti plastici tipo **ABS** e suoi blend, **PA, PP** primerizzato indicato per finiture **soft-touch**.

*Acryl-polyurethane primer for plastic substrates like **ABS** and its blends, **PA, PP**. It is suggested for **soft-touch** finishes.*

RM ★★★★★



20-25μ



1 Kg=14 m²
@ 25 μ



00271 10% p



00622 { 40% p
00686



N°574



FILLER 2K 2K FILLERS



29204 I.S. FILLER L - HBF

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS204 un fondo poliuretanico HS bicomponente ad alto potere riempitivo ed elevatissime caratteristiche meccaniche per i segmenti **OEM** Truck.

*Mixed with Lechsys bases it obtains a LS204, 2K HS polyurethane filler of high filling power and high mechanical characteristics for **OEM** Truck segment.*



Binder 90%
Basi Lechsys 10%



60-180 μ



1 Lt=7,5 m²
1 Kg=5,9 m²
@ 50 μ



29355 { 16% p
29356 { 25% v
29357



00824 { 10-20% p
00825 { 10-20% p



N°581



04018 I.S. FILLER L - GREY HBF

Fondo poliacrilico HS a 2 componenti ad alto potere riempitivo e elevatissime caratteristiche meccaniche utilizzato nel segmento **OEM** Truck.

*2K HS polyurethane filler of high filling power and high mechanical characteristics for **OEM** Truck segment.*



50-160 μ
1 Lt=7,5 m²
1 Kg=5,9 m²
@ 50 μ



29355 { 20% p
00104 { 10% p
25% v
15% v



00824 { 10-20% p
00825 { 15-30% v



N°534

TK300 ISOFAN HS FILLER

In mix con le macrobasi si ottiene ISO3 fondo riempitivo/isolante ad alto residuo solido.
Mixed with macrobases it obtains ISO3, a high solid filler/sealer.

RM ★★★★★



Binder 90% V
Macro base
10% V



100-180 µ



1 Lt=7,5 m²
1 Kg=5,9 m²
@ 50 µ



LOW VOC



TH800 { 13% p
TH815 { 20% v



00824 { 20-25% p
00825 { 30-35% v



N°621

TK351 ISOFAN HS FILLER LIGHT GREY

Fondo riempitivo/isolante grigio chiaro ad alto residuo solido.
High solid light grey filler/sealer.

RM ★★★★★



100-180 µ
1 Lt=7,5 m²
1 Kg=5,9 m²
@ 50 µ



TH815 { 13% p
20% v



00824 { 20-25% p
00825 { 30-35% v



N°621

29105 HI-BUILD FILLER

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS105 un fondo poliacrilico HS a 2 componenti ad alto potere riempitivo.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS105, a 2K HS polyacrylic filler of high filling power.

RM ★★★



Binder 90% V
Basi
Lechsys 10%



29355 { 13% p
29356 { 20% v



00824 { 15-20% p
00825 {



N°484

04316 HI-BUILD FILLER

Fondo poliacrilico HS a 2 componenti ad elevatissimo potere riempitivo.
2K HS polyacrylic filler with very high filling power.

RM ★★★★★



60-180 µ
1 Lt=6 m²
1 Kg=4 m²
@ 80 µ



29355 { 13% p
31306 { 10% p
09919 { 15% p



00824 { 10-20% p
00825 {



N°417



29106 ISOSEALER B/B

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS106 un isolante poliuretanico per cicli di verniciatura bagnato su bagnato.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS106, a polyurethane sealer for wet-on-wet systems.

RM ★★★★



Binder 85% 60-80 µ
Base
Lechsys 15%

1 Lt=6 m²
1 Kg=4 m²
@ 75 µ

29340 { 25% p
29341 { 50% v

00824 { 20-30% p
00825 { 45-50% v

N°396



Y106001 HYDROPUR SEALER GREY N.I.

Fondo bicomponente all'acqua isolante per cicli secco su secco e bagnato su bagnato. Senza potere anticorrosivo.

*2K water-borne sealer for dry-on-dry and wet-on-wet systems.
No anticorrosive power.*

RM ★★★★★



60-100 µ

YD355 { 20% p
YD356 { 25% v

00089 10-30% p/v

N°644

YD357 { 20% p
25% v



TK200 ISOFAN HS SEALER

In mix con le macrobasi si ottiene ISO2 fondo isolante acrilico ad alta produttività per cicli b/b e s/s.

Mixed with macrobases it obtains ISO2, an acrylic sealer for wet-on-wet and dry-on-dry systems.

RM ★★★★★



Binder 90% V
Macro base
10% V

60-100 µ

1 Lt=5,6 m²
1 Kg=4,3 m²
@ 80 µ

TH810 { 15% p
TH815 { 25% v

00824 { 30-35% p
00825 { 40-45% v

N°620



04580 TRUCK SEALER

Fondo acrilico isolante per cicli secco su secco e bagnato su bagnato.

Acrylic sealer for wet-on-wet and dry-on-dry systems.

RM ★★★★★



60-100 µ
1 Lt=5,6 m²
1 Kg=4,3 m²
@ 80 µ

29355 { 20% p
29356 { 25% v
29357

00824 { 10-25% p
00825 { 15-35% v

N°455

**29114 SYNTOLACK RAPID**

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS114 finitura sintetica ad aria di rapidissima essiccazione ed elevata durabilità.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS114, a very fast air drying synthetic finish of high durability.



Binder 79%
Base
Lechsys 20%
Siccattivo 1%



50 µ



1 Lt=6,8 m²
1 Kg=6,3 m²
@ 50 µ



00552
00572
00824 { 25-40% p/v
00825



N°359

29116 SYNTOLACK

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS116 finitura sintetica ad aria di rapida essiccazione.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS116, a fast air drying synthetic finish.



Binder 79%
Base
Lechsys 20%
Siccattivo 1%



40-50 µ



1 Lt=6,5/7 m²
1 Kg=6,5/7 m²
@ 50 µ



00552
00572
00824 { 15-25% p/v
00825



N°361

YD116 HYDROLACK 1K

In mix con le basi Lechsys Hydro si ottiene LH116 uno smalto monocomponente a rapida essiccazione, buona brillantezza, facile applicabilità ed eccellente resistenza agli agenti atmosferici.

Mixed with Lechsys Hydro bases it obtains LH116, a 1K fast drying topcoat of good gloss, easy application and good weather resistance.



Binder 85% V
Hydro base
15% V



30-40 µ



1 Lt=5,2-7 m²
@ 40 µ



00089 { 2-10% p/v



N°537



29120 STOVE 120°C

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS120 finitura alchidica melamminica a forno per finiture industriali.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS120, a stoving alkyd-melamine topcoat for industrial finishes.

RM ★★★
RL ★★★



Binder 75%
Base
Lechsys 25%

50 µ

1 Lt=7,5 m²
1 Kg=7 m²
@ 50 µ

00580 35-40% p/v

N°364

29117 SYNTOLACK PENN

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS117 smalto sintetico ad aria per applicazioni a pennello e a rullo.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS117, an air drying synthetic topcoat for brush and roller applications.

RM ★★★
RL ★★★



Binder 73%
Base
Lechsys 25%
Siccattivo 2%

50 µ

1 Lt=10,5 m²
1 Kg=10,3 m²
@ 50 µ

00570 { 0-2% p/v
00572 { 15-20% p/v

N°362

29151 1K POLYLACK SLOW

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS151 uno smalto poliuretanico monocomponente.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS151, a single-pack polyurethane topcoat.

RM ★★★
RL ★★★



Binder 74%
Base
Lechsys 24%
Siccattivo 2%

50µ

1 Lt=7,3 m²
1 Kg=6,8 m²
@ 50µ

00572 { 20-30% p/v
00552 { 00824 { 00825 { 00825 { 00825 {

N°528

29157 ACRYL 1K

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS157 finitura acrilica con adesione diretta anche su **ABS, PVC**. Miscelabile con LS132 e LS143 secondo info in manuale Lechsys. Per PS necessita diluente speciale. Vedi*.

*Mixed with Lechsys bases it obtains LS157, an acrylic finish with direct adhesion on **ABS, PVC**. Mixable with LS132 and LS143 according to Lechsys handbook information. On PS use special thinner. See**

RM ★★★
RL ★★★



Binder 80%
Base
Lechsys 20%

30-40 µ

1 Lt=6,6 m²
1 Kg=7 m²
@ 40 µ

00824 { 20-30% p/v
00825 { 00587* { 50-60% p/v

N°457

29150 ISOLACK 1K



In mix con le basi Lechsys si ottiene LS150 smalto monocomponente a base di resine uretaniche per applicazione a spruzzo, a pennello o rullo.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS150, a single-pack topcoat based on urethane resins for spray, brush or roller application.

RM ★★★
RL ★★★



Binder 74%
Base
Lechsys 24%
Siccative 2%

50 µ

1 Lt=10,5 m²
1 Kg=9,8 m²
@ 50 µ



00572
00824
00825 { 15-25% p/v
00570 0-10% p/v

N°424

YD157 HYDROCRYL 1K



In mix con le basi Lechsys Hydro si ottiene LH157 uno smalto acrilico di rapidissima essiccazione. Ha adesione diretta su acciaio, ghisa, fondi o verniciature preesistenti. Buon aspetto estetico e caratteristiche meccaniche.

Mixed with Lechsys Hydro bases it obtains LH157, a very fast drying acrylic topcoat. Direct adhesion on steel, cast iron, fillers/primers or old coatings. Good aesthetical aspect and mechanical characteristics.

RM ★★★
RL ★★★



Binder 85% V
Hydro base
15% V

30-40 µ

1 Lt=5,2-5,9 m²
@ 40 µ



00089 { 10-15% p
12-17% v



N°541

29132 TECNOGRIP GLOSS



In mix con le basi Lechsys si ottiene LS132 smalto monocomponente lucido a base di copolimeri vinilici di rapida essiccazione. Può essere usato come impregnante per legno*.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS132, a single-pack fast drying glossy topcoat based on vinyl copolymers. It can also be used as wood impregnating agent.*

AP ★
RM ★★★★
RL ★★★



Binder 75%
Base
Lechsys 25%

30-40 µ

1 Lt=8 m²
1 Kg=8,4 m²
@ 40 µ



00824
00825 { 20-30% p/v
00824*
00825* { 100% p/v



N°464

29125 ISORUBBER



In mix con le basi Lechsys si ottiene LS125 smalto monocomponente lucido a base di resine ciclocaucciù con altissime resistenze all'umidità indicato anche per cemento e laterizio. Per applicazione a pennello o rullo.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS125, a single-pack glossy topcoat based on cyclized rubber resins having a very high humidity resistance. Suitable also for concrete and brick. Brush or roller application.

AP ★★
RM ★★★★
RL ★★



Binder 80%
Base
Lechsys 20%

60-80 µ

1 Lt=7,3 m²
1 Kg=6,8 m²
@ 60 µ



00580 20-30% p/v



N°473



29171 EPOTOP 1K

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS171 smalto monocomponente epossi-estere.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS171, a single-pack epoxy-ester topcoat.

RM ★★★★

RL ★★



Binder 80%
Base
Lechsys 19%
Siccattivo 1%



30-40 μ



1 Lt=7 m²
1 Kg=7 m²
@ 40 μ



00824 { 20-30% p/v
00825



N°461



29180 NITRON

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS180 smalto monocomponente lucido nitrocombinato per uso industriale.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS180, a single-pack glossy nitro-combi topcoat for industrial use.

RM ★★

RL ★★



Binder 85%
Base
Lechsys 15%



25-35 μ



1 Lt=5,8 m²
1 Kg=6 m²
@ 25 μ



00552 { 70-80% p/v
00825
00824



N°380



71043 SMALTO NITROINDUSTRIALE BIANCO BRILLANTE

71044 SMALTO NITROINDUSTRIALE ARGENTO METALLIZZATO

71045 SMALTO NITROINDUSTRIALE NERO BRILLANTE

Smalto monocomponente lucido nitrocombinato per utilizzi industriali.

Single-pack glossy nitro-combi topcoat for industrial use.

RM ★★

RL ★★



25-35 μ



1 Lt=5,8 m²
1 Kg=6 m²
@ 25 μ



00552 { 50-70% p/v
00825
00824



N°352



29184 NITRON HIGH

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS184 smalto monocomponente lucido nitrocombinato di alta gamma.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS184, a high quality nitro-combi single-pack glossy topcoat.

RM ★★★

RL ★★★



Binder 85%
Base
Lechsys 15%



25-35 μ



1 Lt=6 m²
1 Kg=5,5 m²
@ 25 μ



00825 { 70-80% p/v
00551



N°382

SMALTI 1K OPACHI 1K MATT TOPCOATS



29119 MONOSYNT

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS119 smalto sintetico ad aria di rapida essiccazione semi opaco.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS119, a semi-matt fast air drying synthetic topcoat.

- RM ★★
- RL ★★★
- GL 30-40



Binder 79%
Base
Lechsys 20%
Siccavito 1%



50-60 µ



1 Lt=6,8 m²
1 Kg=5,5 m²
@ 50 µ



00552
00572
00824
00825 { 15-25% p/v



N°386

15105 MONOSYNT ROSSO IC - 105

Smalto sintetico ad aria di rapida essiccazione semi opaco.

Fast air drying semi-matt synthetic topcoat.

- RM ★★
- RL ★★★
- GL 30-40



50-60 µ
1 Lt=6,8 m²
1 Kg=5,5 m²
@ 50 µ



00552
00572
00824
00825 { 15-25% p/v



N°613

29112 SYNTOLACK OPACO

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS112 smalto sintetico ad aria di rapida essiccazione opaco.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS112, a fast air drying matt synthetic topcoat.

- RM ★★
- RL ★★★
- GL 30-40



Binder 79%
Base
Lechsys 20%
Siccavito 1%



40-50 µ



1 Lt=6,3 m²
1 Kg=5,3 m²
@ 50 µ



00552
00572
00824
00825 { 15-25% p/v



N°358



29118 SYNTOLACK PENN OPACO

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS118 smalto sintetico ad aria di rapida essiccazione opaco per applicazioni a pennello e a rullo.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS118, a fast air drying matt synthetic topcoat. Brush and roller application.

RM

RL

GL 15-35



Binder 73%
Base
Lechsys 25%
Siccattivo 2%



50 µ



1 Lt=11 m²
1 Kg=10,3 m²
@ 50 µ



29344 10% p/v



00570 { 1-2% p/v
00572 15-20% p/v



N°363



29122 STOVE 120°C MATT

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS122 finitura alchidica melamminica a forno per finiture industriali. Versione opaca del 29120.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS122, a stoving alkyd melamine topcoat for matt industrial finishes. Matt version of 29120.

RM

RL

GL 25-35



Binder 85%
Base
Lechsys 15%



50 µ



1 Lt=7 m²
1 Kg=6,5 m²
@ 50 µ



00580 35-40% p/v



N°365



29130 TECNOGRIP

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS130 primer-finitura semiopaco a base di copolimeri vinilici e pigmenti anticorrosivi al fosfato di zinco modificato. Per applicazione a pennello o rullo.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS130, a semi-matt primer finish based on vinyl copolymers and anticorrosive pigments with modified zinc phosphate. Brush or roller application.

AP

RM

RL

GL 40-50



Binder 75%
Base
Lechsys 25%



40-50 µ



1 Lt=5,8 m²
1 Kg=5 m²
@ 50 µ



00825 { 30-40% p/v
00580
00824



N°366



79697 SMALTO NITROINDUSTRIALE NERO OPACO

Smalto monocomponente opaco nitrocombinato per utilizzi industriali. Single-pack nitro-combi matt topcoat for industrial use.

RM

RL

GL 20-30



25-35 µ



1 Lt=5,8 m²
1 Kg=6 m²
@ 25 µ



00552 { 50-70% p/v
00825
00824



N°614

29158 ACRYL 1K MATT



In mix con le basi Lechsys si ottiene LS158 smalto acrilico monocomponente opaco. Versione opaca del LS157. Per PS necessita diluente speciale, vedi*.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS158, a single-pack acrylic matt topcoat. Matt version of LS157. On PS use special thinner, see*.

RM	★★★
RL	★★★
GL	40-50



Binder 80%
Base
Lechsys 20%



30-40 µ



1 Lt=7,5 m²
1 Kg=7 m²
@ 40 µ



00824 { 25-35% p/v
00825 00587* 50-60% p/v



N°463

YD130 HYDROCRYL 1K GRIP



In mix con le basi Lechsys Hydro si ottiene LH130 una finitura semiopaca ad adesione diretta sui metalli. Buona resistenza agli agenti atmosferici, discreta resistenza alla corrosione ed elevata resa e copertura.

Mixed with Lechsys Hydro bases it obtains LH130, a semi-matt topcoat with direct adhesion on metals. Good weather resistance, fairly good anticorrosive power, high coverage and good hiding power.

AP	★★★
RM	★★★★
RL	★★★★
GL	40-50



Binder 85% V
Hydro base
15% V



40-50 µ



1 Lt=6,6 m²
@ 40 µ



00089 { 15-20% p
15-25% v



N°540

29182 NITRON MATT



In mix con le basi Lechsys si ottiene LS182 smalto monocomponente opaco nitrocombinato per utilizzi industriali. Versione opaca del 29180.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS182, a single-pack nitro-combi matt topcoat for industrial use. Matt version of 29180.

RM	★★
RL	★
GL	20-30



Binder 85%
Base
Lechsys 15%



25 µ



1 Lt=5,8 m²
1 Kg=6 m²
@ 25 µ



00552 { 70-80% p/v
00825



N°381

79696 SMALTO NITROINDUSTRIALE BIANCO OPACO



Smalto monocomponente opaco nitrocombinato per utilizzi industriali.
Single-pack nitro-combi matt topcoat for industrial use.

RM	★★
RL	★
GL	20-30



25-35 µ
1 Lt=5,8 m²
1 Kg=6 m²
@ 25 µ



00552 { 50-70% p/v
00825



N°614



29946 1K TOP COAT METALGRIP

In mix con le basi Lechsys Effect si ottiene LS946 smalto monocomponente ad effetto semiopaco a forno con adesione diretta su supporti metallici.

Mixed with Lechsys Effect bases it obtains LS946, a single-pack stoving semi-matt topcoat with direct adhesion on metallic substrates.



Binder 50%
Base Lechsys
Effect 50%



20-25 µ



1 Lt=5 m²
1 Kg=4,7 m²
@ 25 µ



00824 { 60-80% p/v
00825



N°515

29111 SYNTOLACK METAL

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS111 smalto sintetico ad effetto metallico ferromicaceo con buone resistenze anticorrosive per applicazioni a pennello e a spruzzo*.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS111, a micaceous iron oxide synthetic topcoat with good anticorrosive resistance. Brush and spray application.



Binder 79%
Base
Lechsys 20%
Siccattivo 1%



50-60 µ



1 Lt=7 m²
1 Kg=4,3 m²
@ 60 µ



00570 2-4% p/v
00572* 10-20% p/v



N°404

29131 TECNOGRIP METAL

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS131 smalto vinilico ad effetto metallico ferromicaceo con buone resistenze anticorrosive per applicazioni a spruzzo e a pennello.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS131, a micaceous iron oxide vinyl topcoat with good anticorrosive resistance. Brush and spray application.



Binder 97%
Base
Lechsys 3%



40-50 µ



1 Lt=5,8 m²
1 Kg=4 m²
@ 50 µ



00824 { 30-40% p/v
00825



N°405

29186 NITRON HAMMER

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS186 smalto nitro combinato industriale ad effetto "martellato". Disponibili tinte cartella Lechsys metallic colours.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS186, a nitro-combi industrial topcoat with hammered effect. Available Lechsys metallic colour cards.



Binder 85%
Base
Lechsys 15%



30-40 µ




1 Lt=6,8 m²
1 Kg=5 m²
@ 30 µ



00825 0-5% p/v



N°474



SMALTI 2K LUCIDI 2K BRILLIANT TOPCOATS



29145 ISOLACK PUR

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS145 finitura poliuretanica industriale a 2 componenti di aspetto lucido.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS145, a 2K polyurethane industrial glossy topcoat.



Binder 75%
Base
Lechsys 25%



40-50 µ



1 Lt=7 m²
1 Kg=6,5 m²
@ 50 µ



29344 { 25% p/v
29345



00824 { 10-20% p/v
00825



N°395



26012 ISOLACK PUR BIANCO PURO

26522 ISOLACK PUR ROSSO IC 105

Finitura poliuretanica industriale a 2 componenti di aspetto lucido.

2K polyurethane industrial glossy topcoat.



40-50 µ



1 Lt=7 m²
1 Kg=6,5 m²
@ 50 µ



29344 { 25% p/v
29345



00824 { 10-20% p/v
00825



N°395

29144 ISOLACK

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS144 finitura poliuretanica 2 componenti di elevato aspetto estetico lucido per applicazioni industriali.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS144, a 2K polyurethane glossy topcoat of high aesthetical aspect for industrial applications.



Binder 75%
Base
Lechsys 25%



50 µ



1 Lt=8,8 m²
1 Kg=8,3 m²
@ 60 µ



29344 { 50% p/v
29345



00824 { 10-15% p/v
00825



N°372

29140 ISOLACK HIGH

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS140 finitura poliuretanica 2 componenti alta qualità ed elevata resistenza agli agenti chimici se catalizzato con 29349.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS140, a 2K high quality polyurethane topcoat of high chemical resistance when catalysed with 29349.

RM ★★★
RL ★★



Binder 75%
Base
Lechsys 25%



50-60 µ



1 Lt=7,3 m²
1 Kg=6,5 m²
@ 50 µ



29340
29341
29349



00824
00825



N°370

29154 ISOLACK ULTRA HS

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS154 finitura poliuretanica 2 componenti alta qualità, alta resistenza e alto solido. V.O.C.< 420 g/l.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS154, a 2K HS high quality polyurethane topcoat of high resistance. V.O.C.< 420 g/l.

RM ★★★
RL ★★



Binder 80%
Base
Lechsys 20%



50 µ



1 Lt=8,5 m²
1 Kg=8 m²
@ 50 µ



29354
29341



00824
00825



N°443

29147 ISOLACK PENN

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS147 finitura poliuretanica 2 componenti di elevato aspetto estetico lucido ideale per applicazione a pennello. Caratteristiche tipo LS144.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS147, a 2K polyurethane glossy topcoat of high aesthetical aspect. Similar characteristics to LS144.

RM ★★★
RL ★★★



Binder 75%
Base
Lechsys 25%



50 µ



1 Lt=8,8 m²
1 Kg=8,3 m²
@ 50 µ



29342



00824
0-5% p/v



N°374

29155 ACRITOP

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS155 finitura acrilica 2 componenti alta qualità ed alta resistenza.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS155, a 2K high quality acrylic topcoat of high resistance.

RM ★★★
RL ★★★



Binder 75%
Base
Lechsys 25%



40-50 µ



1 Lt=8,5 m²
1 Kg=7,8 m²
@ 50 µ



29355
29356
29357



00824
00825



N°444



29143 ACRYL 2K

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS143 finitura acrilica 2 componenti alta qualità ed alta resistenza. Il prodotto aderisce direttamente sui supporti indicati sulla scheda tecnica. Utilizzabile anche come trasparente.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS143, a 2K high quality acrylic topcoat of high resistance. It adheres directly on the substrates indicated on the technical data sheet. It can be used as pure binder.

RM ★★★★
RL ★★★★



Binder 80%
Base
Lechsys 20%

25-30 µ

1 Lt=14 m²
1 Kg=12,5 m²
@ 30 µ

29342 { 25% p/v

00824
00825 { 30-50% p/v

N°397



YD143 HYDROCRYL 2K GRIP

In mix con le basi Lechsys Hydro si ottiene LH143 finitura acrilica 2 componenti alta qualità ed alta resistenza. Il prodotto aderisce direttamente sui supporti indicati sulla scheda tecnica.

Mixed with Lechsys Hydro bases it obtains LH143, a 2K high quality acrylic topcoat of high resistance. It adheres directly on the substrates indicated on the technical data sheet.

RM ★★★★
RL ★★★★



Binder 80% V
Hydro base
20% V

30-40 µ

1 Lt=9,1-9,2 m²
@ 40 µ

YD344 { 50% p/v

00089 { 20-30% p
25-35% v

N°609



TK500 ISOFAN HS TOP COAT

In mix con le macrobasì si ottiene ISO5 smalto da finitura lucido ad alto residuo solido.
Mixed with macrobases it obtains ISO5, a HS glossy topcoat.

RM ★★★★
RL ★★★



Binder 50% P
Macro base
50% P

40-50 µ

1 Kg=7-8,5 m²
@ 50 µ

TH710
TH715 { 50% p/v

00824
00825 { 20-25% p/v

N°623

29195 ACRITOP ULTRA HS



In mix con le basi Lechsys si ottiene LS195 finitura acrilica 2 componenti alta qualità ed alta resistenza alto solido. V.O.C.<420 g/l.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS195, a 2K HS high quality acrylic topcoat of high resistance. V.O.C.<420 g/l.

RM ★★★
RL ★★★



Binder 70%
Base
Lechsys 30%

50-60 µ

1 Lt=10,3 m²
1 Kg=9,5 m²
@ 50 µ

29395
29396
29397

{ 50% p/v

00824
00653

N°494

TK400 ISOFAN ULTRA HS TOP COAT



In mix con le macrobasi si ottiene ISO4 smalto lucido poliacrilico di finitura ad elevatissimo residuo solido UHS. V.O.C.<420 g/l.

Mixed with macrobases it obtains ISO4, a glossy polyacrylic UHS topcoat. V.O.C.<420 g/l.

RM ★★★★★
RL ★★★★★



Binder 35% P
Macro base
65% P

50-70 µ

1 Kg=7-8,5 m²
@ 50 µ

TH810
TH815

{ 50% p/v

00824
00825

N°622

YD155 HYDROCRYL 2K



In mix con le basi Lechsys Hydro si ottiene LH155 uno smalto acrilico lucido. Eccellente resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici. Buon aspetto estetico e brillantezza. V.O.C.<420 g/l.

Mixed with Lechsys Hydro bases it obtains LH155, an acrylic glossy topcoat. Excellent light and weather resistance. Good aesthetical aspect and gloss. V.O.C.<420 g/l.

RM ★★★★★
RL ★★★★★



Binder 80% V
Hydro base
20% V

30-40 µ

1 Lt=9,1-9,3 m²
@ 40 µ

YD344 50% p/v

00089 { 20-30% p/v
25-35% p/v

N°543



TK401 ISOFAN ULTRA HS INTENSE WHITE

Smalto poliacrilico di finitura bianco ad elevatissimo residuo solido UHS.
V.O.C. compliant. V.O.C.<420 g/l.

*UHS polyacrylic white topcoat. V.O.C. compliant.
V.O.C.<420 g/l.*

RM ★★★★★
RL ★★★★★



50-70 µ
@ 50 µ



1 Kg=7-8,5 m²



L
V



TH810
TH815 { 50% p/v



00824
00825 { 15-20% p/v



N°622



TK423 ISOFAN ULTRA HS DEEP BLACK

Smalto poliacrilico di finitura nero ad elevatissimo residuo solido UHS.
V.O.C. compliant. V.O.C.<420 g/l.

*UHS polyacrylic black topcoat. V.O.C. compliant.
V.O.C.<420 g/l.*

RM ★★★★★
RL ★★★★★



50-70 µ
@ 50 µ



1 Kg=7-8,5 m²
@ 50 µ



LO
VO



TH810
TH815 { 50% p/v



00824
00825 { 15-20% p/v



N°622



29170 EPODUR

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS170 smalto epossivinilico 2 componenti
alta qualità ed alta resistenza.

*Mixed with Lechsys bases it obtains LS170, a 2K high quality epoxy-vinyl topcoat
of high resistance.*

RM ★★★★
RL Non usare all'esterno
For inside only



Binder 75%
Base
Lechsys 25%



50-60 µ



1 Lt=8,7 m²
1 Kg=8 m²
@ 50 µ



29376 { 20% p
29377 { 20-25% p



N°377



29185 NITRON 2K

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS185 smalto 2K semi lucido nitrocombinato.
Mixed with Lechsys bases it obtains LS185, a 2K nitro-combi semi-glossy topcoat.

RM ★★
RL ★★



Binder 85%
Base
Lechsys 15%



25-30 µ



1 Lt=10 m²
1 Kg=9 m²
@ 25 µ



29385 50% p/v
00552
00825 { 10-20% p/v



N°383

SMALTI 2K OPACHI 2K MATT TOPCOATS



29142 ISOLACK OPACO



In mix con le basi Lechsys si ottiene LS142 finitura poliuretanica 2 componenti di aspetto estetico opaco a elevate performance.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS142, a 2K polyurethane matt topcoat of high performance.

RM ★★★
RL ★★
GL 20-50



Binder 75%
Base
Lechsys 25%



50 µ



1 Lt=8,8 m²
1 Kg=7,8 m²
@ 50 µ



LOW VOC



29342 { 25% p



00824 { 25-30% p/v



N°371

TK550 ISOFAN HS MATT TOP COAT



In mix con le macrobasì si ottiene ISO55 smalto di finitura opaco ad alto solido.

Mixed with macrobases it obtains ISO55, a HS matt topcoat.

RM ★★★
RL ★★
GL 20-50



Binder 60% P
Macro base
40%



50-60 µ



1 Kg=6,5-7 m²
@ 50 µ



LOW VOC



TH810 { 20% p/v
TH815



00824 { 50-60% p/v
00825



N°624

29153 ACRYL 2K OPACO 7^ GLOSS



In mix con le basi Lechsys si ottiene LS153 finitura acrilica 2 componenti alta qualità ed alta resistenza di aspetto opaco di circa 7^ gloss. Il prodotto aderisce direttamente sui supporti indicati in scheda tecnica.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS153, a 2K high quality acrylic matt topcoat (about 7^ gloss) of high resistance. It adheres directly on the substrate indicated on the technical data sheet.

RM ★★★★
RL ★★★★
GL 5-10



Binder 80%
Base
Lechsys 20%



25-30 µ



1 Lt=14 m²
1 Kg=12,5 m²
@ 30 µ



7^ GLOSS



29342 { 20% p/v



00824 { 35-40% p/v
00825



N°485



YD142 HYDROCRYL 2K MATT

In mix con le basi Lechsys Hydro si ottiene LH142 finitura poliuretanica 2 componenti di aspetto estetico opaco a elevate performance.

Mixed with Lechsys Hydro bases it obtains LH142, a 2K polyurethane matt topcoat of high performance.

RM ★★★
RL ★★
GL 20-50



Binder 80% V
Hydro base
20%

30-40 µ

1 Lt=8,5 m²
@ 40 µ

YD344 { 25% p/v

00089 { 20-25% p
25-30% v

N°542



29141 ISOLACK PUR OPACO

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS141 finitura poliuretanica a 2 componenti di aspetto opaco per applicazioni industriali. Versione opaca del LS145.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS141, a 2K polyurethane matt topcoat for industrial applications. Matt version of LS145.

RM ★★
RL ★★
GL 20-50



Binder 80%
Base
Lechsys 20%

40-50 µ

1 Lt=7 m²
1 Kg=6 m²
@ 50 µ

29344 { 25% p/v

00824 { 25-30% p/v

N°398



29152 ACRYL 2K OPACO

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS152 finitura acrilica 2 componenti alta qualità ed alta resistenza di aspetto satinato. Il prodotto aderisce direttamente sui supporti indicati in scheda tecnica. Versione opaca del LS143.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS152, a 2K high quality acrylic matt topcoat of high resistance. It adheres directly on the substrate indicated on the technical data sheet. Matt version of LS143.

RM ★★★★
RL ★★★★
GL 15-35



Binder 80%
Base
Lechsys 20%

25-30 µ

1 Lt=14 m²
1 Kg=12,5 m²
@ 30 µ

29342 20% p/v

00824 { 35-40% p/v

N°407



TK524 ISOFAN HS RALLY BLACK MATT

Smalto di finitura nero opaco ad alto solido.

HS black matt topcoat.

RM ★★★
RL ★★
GL 20-50



50-60 µ

1 Kg=6,5-7 m²
@ 50 µ

TH810 { 20% p/v

00824 { 50-60% p/v

N°624

29282 FRAME COAT PVC



In mix con le basi Lechsys si ottiene LS282 finitura acrilica 2 componenti alta qualità ed alta resistenza di aspetto semi opaco (45° gloss) aderente direttamente su supporti in **PVC** (finestre e telai).

*Mixed with Lechsys bases it obtains LS282, a 2K high quality acrylic semi-matt topcoat (45° gloss) of high resistance. It adheres directly on **PVC** substrates (windows and frames).*

RM ★★★★
RL ★★★★
GL 40-50

Binder 80% Base Lechsys 20%	30 µ	1 Lt=8,5 m ² 1 Kg=7,5 m ² @ 30 µ	29342	20% p/v	00824 00825	{ 25-35% p/v N°527

29947 2K TOP COAT PLASTICGRIP



In mix con le basi Lechsys Effect si ottiene LS947 smalto a 2 componenti ad effetto semilucido (60° gloss) ad elevate performance con adesione diretta su **ABS-PVC-PS** rigido e su supporti metallici non ferrosi.

*Mixed with Lechsys Effect bases it obtains LS947, a 2K semi-glossy topcoat (60° gloss) of high performance with direct adhesion on **ABS-PVC-PS** rigid and on non-ferrous metallic substrates.*

RM ★★★★
RL ★★

Binder 50% Base Lechsys Effect 50%	20-30 µ	1 Lt=3,3 m ² 1 Kg=3,7 m ² @ 25 µ	29355	20% p/v	00527	{ 100% p/v N°516

DS47026 DS PLAST BASE SILVER 7952



Smalto 2 componenti ad effetto semilucido (60° gloss) ad elevate performance con adesione diretta su **ABS-PVC-PS** rigido e su supporti metallici non ferrosi. Effetto anodizzazione liquida.

*2K semi-glossy topcoat (60° gloss) of high performance with direct adhesion on **ABS-PVC-PS** rigid and on non-ferrous metallic substrates. Liquid anodization effect.*

RM ★★★★
RL ★★

15-20 µ	1 Kg=10 m ² @ 20 µ	29355 00498	{ 20% p/v	00527	{ 100% p/v N°612

29172 EPODUR OPACO



In mix con le basi Lechsys si ottiene LS172 smalto epossivo vinilico 2 componenti opaco alta qualità ed alta resistenza.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS172, a 2K high quality epoxy-vinyl matt topcoat of high resistance.

RM ★★★★
RL Non usare all'esterno
For inside only
GL 20-40

Binder 80% Base Lechsys 20%	50-60 µ	1 Lt=8,5 m ² 1 Kg=7,5 m ² @ 50 µ	29376 29377	{ 15% p 20% v	00516	{ 40-45% p 45-50% v N°378

SMALTI 2K EFFETTO STRUTTURATO 2K TOPCOATS WITH STRUCTURED EFFECT



SMALTI 2K EFFETTO STRUTTURATO
2K TOPCOAT WITH STRUCTURED EFFECT



29146 ISOLACK EFB

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS146 smalto poliuretanico 2 componenti di aspetto estetico bucciatto per applicazioni industriali.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS146, a 2K orange peel polyurethane topcoat for industrial applications.

GL ★★★
RM ★★★



Binder 75%
Base
Lechsys 25%



75 µ



1 Lt=7,5 m²
1 Kg=6 m²
@ 75 µ



29342 { 25% p/v
29343



00824 { 0-30% p/v
00825



N°373



29299 ISOLACK HIGH EFB

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS299 smalto poliuretanico 2 componenti di aspetto estetico bucciatto ed elevate performance ed alta brillantezza.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS299, a 2K orange peel polyurethane topcoat of high performance and high gloss.

RM ★★★
RL ★★
GL > 60



Binder 75%
Base
Lechsys 25%



75 µ



1 Lt=9 m²
1 Kg=7,5 m²
@ 75 µ



29340 { 40% p
29341 { 50% v



00824 { 0-20% p/v
00825



N°436

29156 ACRYL 2K EFB

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS156 smalto acrilico 2 componenti alta qualità ed alta resistenza di aspetto buccato. Il prodotto aderisce direttamente sui supporti indicati in scheda tecnica.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS156, a 2K high quality acrylic orange peel topcoat of high resistance. It adheres directly on the substrates indicated on the technical data sheet.

RM	★★★★
RL	★★★★
GL	> 60

Binder 80% Base Lechsys 20%	75 µ	1 Lt=7,7 m ² 1 Kg=6,8 m ² @ 75 µ		29342 { 15% p 20% v	00824 { 0-25% p 00825 { 0-30% v		N°446

29176 EPODUR EFB

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS176 smalto epossivinilico 2 componenti, alta qualità, alta resistenza, ad effetto goffrato ed alta brillantezza.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS176, a 2K high quality epoxy-vinyl topcoat of embossed effect, high resistance and high gloss.

RM	★★★★
RL	Non usare all'esterno <i>For inside only</i>
GL	> 60

Binder 85% Base Lechsys 15%	75 µ	1 Lt=9 m ² 1 Kg=6,5 m ² @ 75 µ		29376 29377 { 20% p 30% v	00516 { 0-10% p 0-20% v		N°379

29179 EPOXY LACK EFFEKT

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS179 smalto epossivinilico 2 componenti per usi industriali ad effetto goffrato.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS179, a 2K epoxy-vinyl topcoat of embossed effect for industrial use.

RM	★★★★
RL	Non usare all'esterno <i>For inside only</i>
GL	> 60

Binder 85% Base Lechsys 15%	75 µ	1 Lt=8,5 m ² 1 Kg=6,3 m ² @ 75 µ		29379 { 25% p 33% v	00516 { 0-15% p 0-20% v		N°438

YD179 HYDROPOX 2K STR

In mix con le basi Lechsys Hydro si ottiene LH179 smalto epossivinilico a 2 componenti per usi industriali ad effetto goffrato.

Mixed with Lechsys Hydro bases it obtains LH179, a 2K epoxy-vinyl topcoat of embossed effect for industrial use.

RM	★★★★
RL	★★★★
GL	★★★★

Binder 70% V Hydro base 30% V	50 -80 µ	1 Lt=6,5-7,5 m ² 1 Kg=8,8-9,0 m ² @ 70 µ		YD379 { 200% p/v	00089 { 0-15% p 0-20% v		N°538

SMALTI 2K A EFFETTO TEXTURIZZATO 2K TOPCOATS WITH TEXTURED EFFECT



29149 ISOLACK TEXTUR



In mix con le basi Lechsys si ottiene LS149 smalto poliuretanico 2 componenti di aspetto estetico texturizzato grosso per applicazioni industriali.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS149, a 2K polyurethane coarse textured topcoat for industrial applications.

RM
RL
GL > 60



Binder 75%
Base
Lechsys 25%



1 Lt=5 m²
1 Kg=4,5 m²
@ 75 µ



29340
29341



00824
00825



N°376

{ 50% p/v { 30-40% p/v

29159 ACRYL 2K TEXTUR



In mix con le basi Lechsys si ottiene LS159 smalto acrilico 2 componenti alta qualità ed alta resistenza di aspetto texturizzato fine. Il prodotto aderisce direttamente sui supporti indicati in scheda tecnica.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS159, a 2K high quality acrylic fine textured topcoat of high resistance. It adheres directly on the substrates indicated on the technical data sheet.

RM
RL
GL > 60



Binder 80%
Base
Lechsys 20%



1 Lt=14 m²
1 Kg=12,5 m²
@ 30 µ



00824
00825

N°408

{ 20% p/v { 30-35% p/v

SMALTI 2K A EFFETTO GOMMA 2K TOPCOATS WITH SOFT-TOUCH EFFECT



29139 SOFT



In mix con le basi Lechsys si ottiene LS139 smalto poliuretanico 2 componenti alta qualità ed resistenza al graffio e di aspetto morbido vellutato (gomma).

Mixed with Lechsys bases it obtains LS139, a 2K high quality soft-touch polyurethane topcoat with scratch resistance.

RM
RL Non usare all'esterno
For inside only



Binder 80%
Base
Lechsys 20%



1 Lt=8 m²
1 Kg=8,01 m²
@ 50 µ



00673



N°369

{ 33% p/v { 15-20% p/v



BASI OPACHE 1K 1K MATT BASECOATS



29190 BASECOAT

In mix con le basi Lechsys si ottiene LS190 base opaca monocomponente per usi industriali tinteggiabile solo con basi Lechsys.

Mixed with Lechsys bases it obtains LS190, a single-pack matt basecoat for industrial use. Colourable only with Lechsys bases.

RM ★★★
RL ★★★



Binder 75%
Base
Lechsys 25%



20-30 µ



1 Lt=5 m²
1 Kg=5 m²
@ 25 µ



00825 { 00824 70-100% p



N°456



29903 1K MATT BASE

In mix con le basi Lechsys Effect si ottiene LS903 base opaca monocomponente ad elevate performance ideale per grandi superfici (Truck).

Mixed with Lechsys Effect bases it obtains LS903, a single-pack matt basecoat of high performance. It is suitable for large surfaces (Truck).

RM ★★★★
RL ★★★★



Binder 50%
Base
Lechsys
Effect 50%



20-30 µ



1 Lt=5,7 m²
1 Kg=5,4 m²
@ 25 µ



00824 { 00825 50% p/v



N°513



66009 BASECOAT SPARKLING

Base opaca monocomponente ad effetto cromatura pronta all uso.

Single-pack ready for use matt basecoat with chromium plating effect.



3-5 µ



1 Kg=11 m²
@ 4 µ



N°467

BASI OPACHE 2K 2K MATT BASECOATS



BASI OPACHE 2K 2K MATT BASECOATS

29902 2K PC HIGH MATT BASE



In mix con le basi Lechsys Effect si ottiene LS902 base opaca 2 componenti ad elevate performance per applicazione diretta su **ABS - ABS/PC (qualità OEM)**.

Mixed with Lechsys Effect bases it obtains LS902, a 2K high performance matt basecoat for direct application on **ABS - ABS/PC (OEM quality)**.

RM ★★★★
RL ★★★★



Binder 50%
Base Lechsys
Effect 50%



20-25 µ



1 Lt=6,7 m²
1 Kg=7,3 m²
@ 25 µ



29355

10% p



00825
00824 { 50% p/v



N°517



29945 2K GRIP BASE

In mix con le basi Lechsys Effect si ottiene LS945 base opaca 2 componenti ad elevate performance per applicazione diretta su **metalli non ferrosi**.

*Mixed with Lechsys Effect bases it obtains LS945, a 2K high performance matt basecoat for direct application on **non-ferrous metals**.*

RM ★★★★
RL ★★★★



Binder 50%
Base Lechsys
Effect 50%

20-30 µ

1 Lt=6,7 m²
1 Kg=7,3 m²
@ 25 µ

29355 10% p

00824 { 50% p/v
00825

N°514



29925 2K HELM BASECOAT

In mix con le basi Lechsys Effect si ottiene LS925 base opaca metallizzata 2 componenti ad elevate performance per applicazione diretta su **ABS - PC - ABS/PS** nel segmento del casco. Sovrapplicabile con trasparente soft.

*Mixed with Lechsys Effect bases it obtains LS925, a 2K high performance metallic matt basecoat for direct application on **ABS - PC - ABS/PS**. Suitable for helmets. Overcoatable with soft clearcoat.*

RM ★★★★
RL ★★★★



Binder 50%
Base Lechsys
Effect 50%

25-30 µ

1 Kg=9 m²
@ 30 µ

29342 { 15% p/v
31306

00622 40% p

N°587



DS27010 2K HELM PAS BASECOAT BIANCO

DS27013 2K HELM PAS BASECOAT NERO

DS25040 2K HELM ARGENTO

DS25045 2K HELM ARGENTO GRANA GROSSA

Base opaca metallizzata 2 componenti ad elevate performance per applicazione diretta su **ABS - PC - ABS/PC** nel segmento del casco. Sovrapplicabile con trasparente soft.

*2K high performance metallic matt basecoat for direct application on **ABS - PC - ABS/PS**. Suitable for helmets. Overcoatable with soft clearcoat.*

RM ★★★★
RL ★★★★



15-25 µ

1 Kg=9-11 m²
@ 25 µ

29342 { 15% p/v
31306

00622 40% p

N°588
N°589
N°610
N°611

TRASPARENTI 1K 1K CLEARCOATS



01578 LECHLEROID ZAPON SOPRAFFINA

Vernice incolore nitrosintetica monocomponente ad aria.
Single-pack colourless nitro-synthetic air drying clearcoat.

RM ★
RL ★



20-30 µ



00552 30% p/v



N°268

01700 INCOLORE PER METALLI ES

Vernice incolore nitroacrilica monocomponente ad aria.
Single-pack colourless nitro-acrylic air drying clearcoat.

RM ★
RL ★



20 µ



00552 50-70% p/v



N°274

01973 INCOLORE PER METALLI

Vernice incolore acrilica monocomponente ad aria.
Single-pack colourless acrylic air drying clearcoat.

RM ★
RL ★



30-40 µ



1 Lt=4 m²
@ 30 µ



00825 5-10% p/v



N°1277

01842 INCOLORE A FORNO AM PER OTTONE

Vernice incolore alchidico-melamminica monocomponente a forno.
Single-pack colourless alkyd-melamine stoving clearcoat.

RM ★★★
RL ★



15-15 µ



1 Lt=18 m²
1 Kg=20 m²
@ 15 µ



00580 10-30% p/v



N°1022

01854 STOVE COAT 120°C

Vernice incolore alchidico-melamminica monocomponente a forno consigliata per applicazioni a caldo.

Single-pack colourless alkyd-melamine stoving clearcoat. It is suggested for hot applications.

RM ★★★
RL ★



15-30 µ



1 Lt=9 m²
1 Kg=9 m²
@ 30µ



00580
00583 { 20-25% p/v



N°523

TRASPARENTI 2K LUCIDE 2K BRILLIANT CLEARCOATS



09852 CERAMIC CLEAR

Trasparente lucida per finiture a doppio strato per la verniciatura di veicoli commerciali e per la verniciatura industriale in genere.

Glossy clearcoat for two-coat finishes for commercial vehicles and for industry in general.

RM ★★★★★

RL ★★★★★



40-50 μ



1 Lt=7,5 m²
1 Kg=7,7 m²
@ 50 μ



29355 { 09919 { 50% p/v



00824 { 00825 { 20-30% p/v



N°427



09889 NEW CLEAR COAT MS

Trasparente acrilico per finiture doppio strato.

Acrylic clearcoat for two-coat finishes.

RM ★★★★★

RL ★★★★★



30-40 μ



1 Kg=10 m²
@ 40 μ



29355 { 00498 { 50% p/v



00622 { 00825 { 10% p/v



N°592



96227 TIXO CLEAR MS GLOSSY

Trasparente acrilico per finiture doppio strato. Alta verticalità. Ottima pienezza.

Acrylic clearcoat for two-coat finishes. High vertical stability and high filling power.

RM ★★★★★

RL ★★★★★



35-45 μ



1 Kg=10 m²
@ 45 μ



00498 { 29355 { 50% p/v



00622 { 00825 { 0-10% p/v



N°590



31590 CLEAR GLOSSY MS-HCR

Trasparente acrilico per finiture doppio strato.
Acrylic clearcoat for two-coat finishes.

RM ★★★★★
RL ★★★★★



30-40 µ

1 Kg=10 m²
@ 40 µ00498
29355 { 50% p/v00622
00825 { 10% p/v

N°591



96390 ACRIFAN COACH CLEAR

Trasparente acrilico MS per finiture a doppio strato per grandi superfici.
Ottima resistenza all'abrasione.
MS acrylic clearcoat for two-coat finishes, suitable for large surfaces.
Very good abrasion resistance.

RM ★★★★★
RL ★★★★★



40-50 µ

1 Lt=6,9 m²
1 Kg=7,1 m²
@ 50 µ29342 30% p
33% v00824
00825 { 10% p/v

N°519



31692 INCOLORE PU FLEX

Trasparente acrilica elastica ad alta brillantezza per finiture doppio strato.
High gloss flexible acrylic clearcoat for two-coat finishes.

RM ★★★★
RL ★★★★



20-25 µ

1 Kg=9 m²
@ 40 µ29355
00498 { 50% p/v
0991900622
00825 { 0-10% p/v

N°593



YD850 MOTIVE WB CLEARCOAT

Trasparente all'acqua per cicli a basso impatto ambientale. V.O.C. compliant.
Water-borne clearcoat for Low Voc paint processes. V.O.C. compliant.

RM ★★★★★
RL ★★★★★



35-50 µ

1 Lt=8,2 m²
1 Kg=8,5 m²
@ 40 µ

YD860 50% p/v



00089 10-23% p/v



N°638

TRASPARENTI 2K OPACHE 2K MATT CLEARCOATS



01262 ACRIFLEX INCOLORE 45° GLOSS

Trasparente acrilica semiopaca per finiture doppio strato.
Opacità media (45° gloss) elevata flessibilità e resistenza all'abrasione.

*Semi-matt acrylic clearcoat for two-coat finishes.
Medium opacity (45° gloss) high flexibility and high abrasion resistance.*

GL 40-50



30-40 μ



1 Kg=8 m²
@ 40 μ



29355 { 30% p/v
00498
09919



00622 { 10% p/v
00825



N°595



96598 ACRIPLAST CLEAR 20° GLOSS

Trasparente acrilica opaca per finiture dirette su **ABS, PC/ABS** blend,
per la protezione delle inchiostre ottenute con sistemi Cubic o Dip Print,
per la finitura di basi opache doppio strato. Opacità media di 20° gloss.

*Matt acrylic clearcoat for direct finishes on **ABS, PC/ABS** blend.
Suitable for inks protection obtained with Cubic or Dip Print, and as overcoating
of two-coat matt bases. Medium opacity (20° gloss).*

GL 20



25-30 μ



1 Kg=9,9 m²
@ 25 μ



29355 { 20% p/v
09919



00686 { 20% p/v
00824
00825



N°508



96204 ACRIFLEX INCOLORE MATT

Trasparente acrilica opaca per finiture doppio strato. Opacità media di 5^Δ gloss.
Elevata flessibilità e resistenza all'abrasione.

*Acrylic matt clearcoat for two-coat finishes. Medium opacity (5^Δ gloss).
High flexibility and abrasion resistance.*

GL 3-4



25-30 μ
1 Kg=10 m²
@ 30 μ



00271 20% p/v
00421 30% p



00825 10% p
00782* {



N°596

* Diluente speciale. Special thinner.



01497 ACRIPLAST INCOLORE OPACA

Trasparente acrilica opaca per finiture dirette su **ABS, PC/ABS** blend,
per la finitura di basi opache doppio strato. Opacità media di 2-3^Δ gloss,
elevata flessibilità e resistenza all'abrasione.

*Acrylic matt clearcoat for direct finishes on **ABS, PC/ABS** blend.
Suitable to overcoat two-coat matt bases. Medium opacity (2-3^Δ gloss).
High flexibility and abrasion resistance.*

GL 1-2



15-20 μ
1 LT=10 m²
@ 20 μ



29355 15% p/v
00498 09919 {



00622 40% p
00825 00686 {



N°597



31575 SOFT CLEAR MATT TH

Trasparente poliuretanica effetto gomma. Applicabile direttamente su **PC** e **ABS**,
su basi opache derivate da binder 29925 e 29945.

*Soft-touch effect polyurethane clearcoat. Applicable directly on **PC** and **ABS**,
on matt bases derived from binders 29925 and 29945.*

GL 1-2



40-50 μ
1 Kg=8 m²
@ 50 μ



00271 20% p/v



00622 20% p



N°598

I servizi al Distributore autorizzato

Services for the authorised Distributor

Il Distributore autorizzato *Lechler Tech* partecipa da protagonista all'attività di marketing del progetto *Lechler for Industry*, fortemente integrato nella **rete commerciale** Lechler e caposaldo del requisito di capillarità.

Inserito e posizionato nel network distributivo-commerciale sulla base del livello della propria struttura organizzativa e dell'adozione dei tools primari, coopera con il **Sales management di area** focalizzandosi sull'attività di **vendita di cicli standard in colorazione standard**.
Accede gratuitamente ai servizi commerciali, di formazione e training, di assistenza on-field e call-center.

It is possible to have access to the direct marketing programme for the individuation of potential Customers through the utilisation of selected data bases, which have been selected according to the standard cycle/field information. Consequently, it is possible to start up specific trading initiatives in cooperation with the territory sales network.

I servizi di formazione e training

Training services

È possibile accedere ai corsi tenuti presso il **Centre for Excellence Lechler** per la formazione e l'addestramento professionale ai cicli verniciani industriali. I corsi sono destinati al personale della propria struttura, sia agli addetti alla vendita che agli addetti alle stazioni colorimetriche di tintometria e spettrofotometria.

*It is possible to take part to training courses in our **Lechler Centre for Excellence** for the industrial painting cycles professional training both for sales professionals and for colorimetric, mixing machines and spectrophotometers professional operators.*



*The Lechler Tech authorised Distributor is protagonist in the **Lechler for Industry** marketing project, and he is strongly integrated in the Lechler trading network.*

*He cooperates with the **Area Sales Management** and he is introduced and positioned in the trading-distribution network according to his organisational structure and to the utilisation of primary tools. He is focused on the sales activity of **standard cycles in standard colours**.*

I servizi commerciali

The trading services

È possibile accedere al programma direct marketing per l'individuazione dei clienti potenziali mediante l'utilizzo di banche dati selezionate sulla base della matrice cicli/settore standardizzata, ed avviare conseguentemente specifiche iniziative commerciali in collaborazione con la rete sales territoriale.

I tools specialistici ed i servizi collegati

Special Tools and integrated services

Sono contenuti in una gamma estremamente ampia di articoli, appositamente studiati e selezionati: dalle attrezzature manuali e automatiche di dosaggio, a spettrofotometri fissi e mobili, a software sofisticati per la gestione della stazione coloristica, ai campionari colore organizzati per categoria o a quelli in ordine cromatico sino a svariati strumenti divulgativi e promozionali.

Le stazioni di tintometria prevedono specifici contratti di assistenza e manutenzione globale delle attrezzature, servizi erogati direttamente da Lechler in accordo con i produttori per garantirne la rapidità di intervento.

Nei contratti sono previsti sia l'aggiornamento del software di gestione che della banca dati formule.

A wide range of selected articles expressly studied and selected is available: automatic and manual dispensers, fixed and mobile spectrophotometers, precise software for product and colours, colour samples by category or by chromatic order, different promotional items and didactic papers.

The mixing machines stations estimate specific assistance and global equipment maintenance contracts. These services are directly managed by Lechler in accordance with producers in order to guarantee a rapid intervention.

In these contacts both software management updating and formulations data base updating are included.



Riferimenti colore

Colour references

Strumenti Colore

Colour Tools

La vasta gamma colore attualmente disponibile conta oltre 7000 colorazioni di Norme Standard internazionali (RAL, NCS, British Standard, AFNOR, Federal St, tinte specifiche Societarie) ed una selezione di oltre 500 colori ad effetto formulati dai laboratori R&S in collaborazione con studi di design industriale.

The wide colour range available now includes more than 7000 International Standard Colours (RAL, NCS, British Standard, AFNOR, Federal St, Company Specific colours) and a selection of more than 500 colours with effects with formulation made by our R&D Laboratories in cooperation with industrial design studios.

Supporti colorimetrici:
Colour equipment:

Master color

Catalogo colore contenente i 1950 riferimenti tinta della norma internazionale NCS.

Colour catalogue with 1950 NCS (Natural Color System) colours.



Norma RAL 841GL

Raccolta colore contenente la scala delle 200 tinte della norma RAL.

Colour fan containing the 200 RAL colours.



Master Chroma Master Chroma Effect

Selezione colore in pratiche valigette contenenti più di 2400 riferimenti colore, su card spruzzate con smalto 2K o 2ct, disposte in ordine cromatico per una rapida e precisa identificazione e proposta delle tinte.

Comfortable handy cases containing more than 2400 solid colours reference chips, all sprayed with 2K or 2 ct enamel and arranged in chromatic order for fast and precise identification of the shades.



Products & Effects

Cartella degli effetti dei prodotti ottenibili dai sistemi LECHSYS e LECHSYS EFFECTS.

Colour catalogue with all the effects it is possible to obtain with the LECHSYS and LECHSYS EFFECTS systems.






Effetti metal *Metal Effects*

Cartella contenente 24 riferimenti colore delle tinte ad effetto ferromicaceo ottenibili con i prodotti TECNOGRIP METAL (29 131) e SYNTOLACK METAL (29 111).

Colour catalogue containing 24 colour references for mica-iron effect which can be obtained with the following products: TECNOGRIP METAL (29 131) and SYNTOLACK METAL (29 111).



Tinte base, sottotinte, metallizzati *Basecoats, undercoats, metallic colours*

Mazzetta colori contenente gli effetti cromatici delle tinte base del sistema, una selezione di colori dei fondi ottenibili e una proposta di 60 tinte metallizzate.

A colour fan containing the chromatic effects of the basecoat systems, a selection of colours for the fillers it is possible to obtain and a proposal with 60 metallic colours.



Color Index

Libro indice, aggiornato periodicamente, riportante tutte le informazioni delle tinte disponibili nel sistema tintometrico, suddivise per tipologia di prodotto.

An index book, periodically updated with all the information concerning the available colours in the mixing machines system divided by product type.

Poster cicli e Schede tecniche *Posters with Cycles and Technical data sheets*

I principali cicli realizzabili sono disponibili su poster corredati da schede tecniche puntuali, contenenti tutte le informazioni su qualità e resistenza dei prodotti al fine di consentire la scelta del ciclo più appropriato per qualità/prezzo.

The main cycles that can be obtained are available on posters completed with precise technical data sheets, with all information concerning the product quality and resistance in the aim, of allowing the user to choose the most quality/price suitable cycle.





Master Chroma ISOFAN

È l'esclusiva raccolta di colori industriali specifica del sistema ISOFAN HS.

Il campionario è composto da 3.000 riferimenti di tinte pastello in sequenza cromatica ordinati in singole mazzette, contenute in una pratica valigetta. La selezione riproduce fedelmente, con smalto Isofan, le tinte di Veicolato Industriale, i colori Standard e numerose tinte Flotta e Corporate. Dispone inoltre di una selezione di colori di Primers e Fondi originali. Consente l'identificazione immediata e realistica di qualsiasi tinta.

It is a special industrial colour sample collection of the ISOFAN HS system.

This collection is composed of 3.000 solid colours in chromatic order and single colour chips contained in a practical small briefcase.

These colour chips, overcoated with Isofan topcoat, reproduce Industrial and Commercial Vehicles colours, Standard Colours and a lot of Corporate and Fleet colours.

Master Chroma Isofan includes, moreover, an original primer and filler colour selection. Any prompt and precise colour matching can be obtained.



Facilità e precisione Easy and precise

Con il sistema sono disponibili oltre 6.000 tinte originali di comune utilizzo per il settore dei Veicoli Industriali, commerciali e macchine agricole oltre alla gamma a norma RAL. Le tinte proposte costituiscono una proposta cromatica universale per il settore.

Tutti i colori ottenibili garantiscono elevata resistenza e una eccellente affidabilità cromatica.



More than 6.000 original colours commonly used on industrial, commercial and agricultural vehicles as well as the RAL colour range are available. The proposed colours are universal colours for this sector.

All the obtainable colours guarantee a high resistance and an excellent colour matching.

Attrezzi System System equipments

Strumentazioni System System Equipment

Tintometro Mixing machine

È l'attrezzatura di miscelazione ad elevata efficienza e razionalità. Dotata di coperchi agitatori per tinte base, piano di lavoro e WORK STATION, la stazione operativa che fornisce il supporto ideale per il posizionamento di tutti gli strumenti necessari alla riproduzione ed il controllo del colore.

Mixing work station with high efficiency and rationality. It is equipped with stirring lids for basecoats and WORK STATION: the ideal support to position all the equipments you need for the colour reproduction and control.

Data Box CD

Computer compatto, posizionabile sulla WORK STATION, che permette la ricerca facile e guidata di formule colore e prezzo attraverso uno specifico Software.

A compact Computer which can be positioned on the WORK STATION, allowing an easy and guided research of the colour formulations and prices through a specific Software.

Color dispenser

Dosatore automatico per le erogazioni delle tinte base. LECHSYS, permette, attraverso il sistema pre-pesato delle resine, di realizzare i prodotti finiti con risparmio di tempo e maggiore produttività e sicurezza.

Automatic dose for LECHSYS base colours. Through a resin pre-weight system, it allows to obtain the Lechsys finished product with high productiveness, time saving and high safety.



Color spectro centre

Stazione spettrofotometrica completa, composta da spettrofotometro, anche in versione portatile, e PC per la formulazione e la correzione dei colori. Utilizza strumenti e programmi di ultima generazione altamente performanti ed efficaci.



Complete spectrophotometer station with spectrophotometer, also in mobile version, and PC for the colour formulation and correction. High performing and very efficacious last generation equipments and programs.

Lechler Explorer® Color & Product Information



È il software dalle molteplici funzioni, studiato per ottimizzare le performance e la redditività di distributori e utilizzatori industriali. Consente la gestione delle formule, delle attività di dosatura e dei prodotti verniciani, la stampa di etichette e schede di sicurezza, la visualizzazione dei livelli di V.O.C. e delle informazioni prodotto, il miglioramento del processo di lavoro e consente un rapido aggiornamento via internet di tutti i contenuti tecnici, di sicurezza, delle formule colore e prodotto.

It's a software with many functions, conceived to obtain the maximum performance and profit for distributors and industrial users. It allows the formulation management, dosing, V.O.C levels visualisation and all products information. It improves the working process and allows a rapid updating of all the product and colour and safety information.

Assistenza Tecnica

Technical assistance

Servizi di assistenza

Assistance services

I servizi di assistenza si sviluppano su differenti livelli:
There are different kind of assistance services:

On field

Avvengono mediante **l'intervento di personale tecnico-commerciale che opera in area locale e collabora con l'end user** nel processo di messa a punto ed adozione del ciclo di verniciatura ideale.

Through technical and trading staff interventions in local areas or in cooperation with the end user for the preparation and utilisation of the correct painting cycle.

Call Center

Raccolgono le richieste del cliente e le processano nell'ambito dei servizi tecnici interni, dando luogo all'avvio di programmi di consulenza specifici.

They collect the Customers demands and they transfer them inside internal services, with specific consultant programmes.



Assistenza strumentale

Equipment assistance

Un team di sede mette a disposizione degli utenti **competenze e professionalità nell'adeguamento delle attrezzature alle esigenze produttive** dei clienti, come la guida nell'installazione dei software e nella gestione delle attrezzature tintometriche e spettrofotometriche.

A team from the Headquarters put at disposal of the users their professional skills to comply equipments with the Customers production needs, a guide to the software installation and a support in the mixing machines and spectrophotometers management.

Servizio formulazioni System

Colour Call Center

Fax +39 031 586226
asstec.color@lechler.eu

Tel. +39 031 586 333

Assistenza tecnica

Technical Assistance

Fax +39 031 586536
asstec.ind@lechler.eu

Tel. +39 031 586 335

Assistenza Tecnica Attrezzature

Technical Assistance Instruments

Fax +39 031 586387
asstec.attrezzature@lechler.eu

Tel. +39 031 586 458

Formazione e informazione

Training & information

Centre for Excellence

Distributori ed utilizzatori possono usufruire di corsi di formazione specifici, affiancati da istruttori tecnici qualificati, che mettono a disposizione le loro conoscenze ed esperienze.

La formazione per i materiali standard viene effettuata presso le strutture d'avanguardia dei **Centre for Excellence** dove i partecipanti possono frequentare corsi teorico-pratici per conoscere i sistemi, i prodotti, i cicli e gli strumenti tecnici.

Specific training courses with high professional technicians are offered to Distributors and users. Training is located in avant-garde Centre for Excellence where the attendants learn about products, cycles and technical equipment through theoretical and practical lessons.

Tel. +39 31 586 309

Fax +39 031586536
training.center@lechler.eu

Internet

Sul sito www.lechler.eu è possibile accedere ad informazioni su prodotti, colori, schede tecniche e sicurezza e tutte le novità di settore in forma rapida, economica e tempestiva.

Inoltre, attraverso il **Software LECHLER EXPLORER® COLOUR&PRODUCT INFORMATION** tramite un semplice collegamento Internet è possibile essere aggiornati in tempo reale sugli ultimi aggiornamenti colore disponibili.

www.lechler.eu

It is possible to rapidly see product and colour information, technical and safety data sheets.

*Furthermore, with the **Software LECHLER EXPLORER® COLOUR&PRODUCT INFORMATION** through a simple Internet connection it is possible to be updated with the last available colour updating.*







New business opportunities with Lechsys Hydro!

Lechsys Hydro is the first polyvalent system for industry, which is able to combine quality, production efficiency and final result together with a total **respect for the Environment and safe usage.**

Lechsys Hydro meets the industrial market demands for products with a low impact on the environment and **offering new business opportunities**



Lechsys Hydro is the innovative Lechler Waterbased System for industry, to obtain 1K or 2 K primers, fillers and topcoats in thousands of different colours and effects.



**first
in hydro
technology**



Wherever paint matters!



LEGENDA



RAPPORTO MISCELA TINTA BASE/BINDER
MIXING RATIO BASE/BINDER



SPESORE IN MICRONS CONSIGLIATO DA...A...
ADVISED THICKNESS IN MICRONS FROM ... TO ...



RESA TEORICA IN m^2
PRODOTTO PRONTO ALL'USO
THEORETICAL COVERAGE IN m^2
READY FOR USE PRODUCT



ADESIONE DIRETTA SU METALLO
DIRECT ADHESION ON METAL



ADESIONE DIRETTA SU PLASTICA
DIRECT ADHESION ON PLASTIC



PRODOTTO ALL'ACQUA
WATER-BORNE PRODUCT



PRODOTTI A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE DIRETTIVA 2004/42/CE
LOW EMISSION PRODUCT BASED
ON 2004/42/CE DIRECTIVE



INDURITORE
HARDENER



DILUENTE
THINNER



N° SCHEDA TECNICA
DATA SHEET N.



POTERE ANTICORROSIIVO
ANTICORROSION POWER



RESISTENZA ALLA LUCE
LIGHT RESISTANCE



RESISTENZA MECCANICA
MECHANICAL RESISTANCE



BRILLANTEZZA %
GLOSS %



BINDER LECHSYS



BINDER LECHSYS EFFECTS



KEY LINE
Prodotto utilizzato per lo sviluppo delle formulazioni colore.
Product used to develop the colour formulations.



BINDER LECHSYS HYDRO



BINDER ISOFAN

LIVELLI PRESTAZIONALI / PERFORMANCES

★	SUFFICIENTE	SUFFICIENT
★★	DISCRETO	FAIRLY GOOD
★★★	BUONO	GOOD
★★★★	OTTIMO	VERY GOOD
★★★★★	ECCELLENTE	EXCELLENT

P	PESO/WEIGHT
V	VOLUME
P/V	PESO/VOLUME WEIGHT/VOLUME

PRINCIPALI POLIMERI PLASTICI UTILIZZATI PER SUPPORTI INDUSTRIALI



MAIN PLASTICS POLYMERS
USED FOR INDUSTRIAL
SUBSTRATES

TERMOPLASTICI THERMOPLASTIC

ABS	ACRILONITRILE BUTADIENE STIRENE ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE
PA	AMMIDICI (poliammidici) AMIDE (polyamide)
PC	POLICARBONATI POLYCARBONATE
PBT	POLIESTERI (polibutilentereftalato) POLYESTERS (polyethylenterephthalate)
PP	POLIPROPILENICI POLYPROPYLENE
SAN	STIROLICI STYRENE RESINS
PVC	VINILICI VINYL RESINS
PC/ABS	LEGA POLICARBONATO ABS ALLOY POLYCARBONATE/ABS
MPPO	POLIFENILENOSSIDO MODIFICATO MODIFIED POLYPHENYL-OXIDE
PMMA	POLIMETIL METACRILATO POLYMETHYL METHACRYLATE

TERMOPLASTICI ELASTOMERICI ELASTOMER THERMOPLASTIC

TPE-E	ELASTOMERO TERMOPLASTICO POLIESTERE ELASTOMER THERMOPLASTIC POLYESTER
TPE-O	ELASTOMERO TERMOPLASTICO POLIPROPILENE ELASTOMER THERMOPLASTIC POLYPROPYLENE

TERMOINDURENTI THERMOSETTING

SMC	SHEET MOULDING COMPOUND
BMC	BULK MOULDING COMPOUND
PFR	PHENOL FORMALDEHYDE RESIN (BACKELITE)
RIM	REACTION INJECTION MOULDING
PUR-F	SCHIUMA POLIURETANICA POLYURETHANE FOAM
FRP	POLIMERO RINFORZATO IN FIBRA FIBER REINFORCED POLYMER
CFRP	POLIMERO RINFORZATO IN FIBRA DI CARBONIO CARBON FIBER REINFORCED PLASTIC

NOTA: SELEZIONE EFFETTUATA TRA I 400 MATERIALI PLASTICI
PIÙ UTILIZZATI (TP/T/ELASTOMERI).
FONTE MANUALE DELLE PLASTICHE 8^a EDIZIONE (H.SAECHTLING).

NOTE: THIS SELECTION HAS BEEN EFFECTED
AMONG 400 PLASTICS (TP/T/ELASTOMERS).
SOURCE: PLASTICS HANDBOOK - 8th EDITION (H.SAECHTLING).

LECHLER S.P.A.
 22100 COMO ITALY
 Via Cecilio, 17
 Tel. +39.031 586 111
 Fax +39.031 586 206
 info@lechler.eu

LECHLER COATINGS LTD.
 Unit 42, POCHIN WAY - MIDDLEWICH
 CHESHIRE CW10 0GY
 Tel. +44 (0) 1606 738.600
 Fax +44 (0) 1606 738.517
 lechler.uk@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCE SARL
 Z. Industrielle Des Iles Cordées
 38360 NOYAREY
 Tel. +33 (0) 4 76.53.71.81
 Fax +33 (0) 4 76.53.71.89
 lechler.france@lechler.eu

LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.
 Calle Primer De Maig, 25-27
 08908 L'Hospitalet de Llobregat
 BARCELONA
 Tel. +34 93.264.93.20
 Fax +34 93.264.93.21
 lechler.iberica@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH
 Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
 D-34123 KASSEL
 Tel. +49 (0) 561 988.380
 Fax +49 (0) 561 988.38.38
 lechler.de@lechler.eu



RAGFA
 FARBENHANDELS GMBH
 A-9020 Klagenfurt
 Primoschgasse 1
 Tel. 0043(0)463/33288-0
 Fax 0043(0)463/33288-26
 www.ragfa.com
 sales@ragfa.com
 office@ragfa.com

www.lechler.eu

LECHLER
Since 1858